

成形材料試験成績表

平成19年2月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	4.5
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スパーサ 試験成績書

平成 19年 2月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	17.0	0.5	17.0	20.0	1.0	20.0	28.0	1.0	28.0
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	17.0	0.5	16.9	20.0	1.0	19.9	28.0	1.0	27.8
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	20.3	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	22.3	20.0	1.0	20.3	33.0	1.0	33.4
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.6	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.7	33.0	1.0	32.5
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.4	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.5	20.0	1.0	20.3	38.0	1.0	38.7
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.5	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.4	20.0	1.0	20.3	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	18.8	38.0	1.0	37.6
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	31.8	20.0	1.0	19.8	43.0	2.0	42.7
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.4	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	28.0	1.0	27.5	19.0	0.5	18.6	43.0	2.0	42.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.4	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.6
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.0	20.0	1.0	20.0	48.0	2.0	48.0
K50-4-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.5	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.7
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.3	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	48.4
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	19.6	48.0	2.0	47.1
K50-6-4S	良	16.0	0.5	15.9	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	34.7	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	46.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	16.3	12.0	0.5	12.2	35.0	1.0	35.6	17.0	0.5	17.3	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	20.5	15.0	0.5	15.3	37.0	1.0	37.9	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	53.2
K55-5-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.8
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	38.0	1.0	37.3	20.0	1.0	19.6	53.0	2.0	52.0
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	43.0	2.0	42.8	20.0	1.0	19.9	58.0	2.0	57.7
K60-6-4S	良	15.0	0.5	14.9	12.0	0.5	11.9	45.0	2.0	44.6	17.0	0.5	16.8	57.0	2.0	56.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.7	58.0	2.0	57.3
K60-6-6S	良	17.0	0.5	16.8	11.0	0.5	10.8	45.0	2.0	44.4	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.2
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	48.0	2.0	47.1	20.0	1.0	19.6	63.0	2.5	61.8
K70-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	53.0	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	25.5	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	52.0	27.0	1.0	27.5	67.0	2.5	68.3
K70-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.1	56.0	2.0	56.9	17.0	0.5	17.2	67.0	2.5	68.0
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	58.3	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.3
K74-6-6L	良	30.0	1.0	29.7	6.0	0.5	5.9	59.0	2.0	58.4	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	64.3
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	5.9	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	21.8	63.0	2.5	62.5

種類	項目 外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-6-6	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	63.2	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.2
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.4	6.0	0.5	6.0	65.0	2.5	65.8	20.0	1.0	20.2	71.0	2.5	71.8
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	7.9	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.9	77.0	2.5	76.5
K80-10-6	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.8	63.0	2.5	62.3	20.0	1.0	19.8	79.0	2.5	78.1
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	8.9	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	21.8	77.0	2.5	76.5
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.4	6.0	0.5	6.0	64.0	2.5	64.8	22.0	1.0	22.2	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	9.9	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.9	83.0	2.5	82.5
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	66.1	30.0	1.0	29.6	83.0	2.5	81.8
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.5	6.0	0.5	5.8	69.0	2.5	67.8	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	73.6
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.4	55.0	2.0	54.0	27.0	1.0	26.5	88.0	2.5	86.4
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	85.5
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	16.0	69.0	2.5	69.2	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.2
K90-10-6L	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.3	33.0	1.0	33.3	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	27.2	93.0	3.0	93.9
K95-6-6L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	5.9	75.0	2.5	74.7	20.0	1.0	19.9	81.0	2.5	80.6
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.2	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	76.5	29.0	1.0	29.1	93.0	3.0	93.6
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	68.8	23.0	1.0	22.6	90.0	3.0	88.4
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.1	74.0	2.5	74.4	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.5
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	69.2	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.0
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.0
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	91.1
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.1	72.0	2.5	72.4	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.5
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	16.1	79.0	2.5	79.7	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.8
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.9	15.0	0.5	14.9	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	95.5
K100-10-6S	良	25.0	1.0	24.8	23.0	1.0	22.8	74.0	2.5	73.4	10.0	0.5	9.9	97.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.9	76.0	2.5	75.7	24.0	1.0	23.9	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	15.0	75.0	2.5	75.3	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	90.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	22.1	15.0	0.5	15.0	80.0	2.5	80.3	23.0	1.0	23.1	95.0	3.0	95.3
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.8	83.0	2.5	82.3	26.0	1.0	25.7	100.0	3.0	99.1
K110-4-4S	良	30.0	1.0	30.4	43.0	2.0	43.5	65.0	2.5	65.8	27.0	1.0	27.3	108.0	3.0	109.3
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.9	17.0	0.5	16.9	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.8	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.4	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	104.2
K110-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	88.1	30.0	1.0	29.6	105.0	3.0	103.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	82.5	24.0	1.0	24.1	102.0	3.0	102.6
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	84.6	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	104.5
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	105.2
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.9	93.0	3.0	92.6	32.0	1.0	31.8	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	30.0	1.0	30.1	17.0	0.5	17.0	98.0	3.0	98.3	32.0	1.0	32.1	115.0	3.0	115.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	97.3	30.0	1.0	29.4	115.0	3.0	113.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	23.9	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	93.7	41.5	2.0	40.9	110.0	3.0	108.5
K120-13-13	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	93.7	23.0	1.0	22.6	115.0	3.0	113.4
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.3	48.0	2.0	48.4	75.0	2.5	75.7	27.0	1.0	27.2	123.0	3.0	124.1
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	22.8	120.0	3.0	119.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.5	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	97.7	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	117.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	101.3	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	121.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	104.2	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	124.0
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	104.5	41.5	2.0	41.3	120.0	3.0	119.4
K130-13-13	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	104.2	23.0	1.0	22.8	125.0	3.0	124.0
K135-6-6H	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	110.0	3.0	110.0	32.0	1.0	32.0	130.0	3.0	130.0
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	16.1	114.0	3.0	115.1	30.0	1.0	30.3	130.0	3.0	131.2
K145-6-6H	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.1	120.0	3.0	121.2	32.0	1.0	32.3	140.0	3.0	141.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	16.1	124.0	3.0	125.2	30.0	1.0	30.3	140.0	3.0	141.3
K150-6-6H	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	125.4	32.0	1.0	32.1	145.0	3.0	145.4
K150-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	122.3	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	138.0
K150-10-10	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.1	25.0	1.0	24.8	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	15.1	125.0	3.0	126.6	41.5	2.0	42.0	140.0	3.0	141.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	125.0	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	145.0