

成形材料試験成績表

平成20年9月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカト軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 20年 9月度





株式会社 未来樹脂





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
					mm	±	mm	mm	mm	mm			mm	mm
E12-3	良	A	7.5	0.5	7.7	7.5	2.5	0.5	2.7	2.5	27.0	1.0	27.4	27.3
E14-3	良	A	7.5	0.5	7.6	7.4	2.5	0.5	2.6	2.4	30.0	1.0	29.9	29.7
E16-3	良	A	10.0	0.5	10.3	10.1	2.5	0.5	2.8	2.6	35.0	1.0	34.8	34.6
E18-4	良	A	12.0	0.5	12.2	12.0	3.0	0.5	3.2	3.0	39.0	1.0	39.1	39.0
E20-4	良	A	12.5	0.5	12.7	12.5	3.0	0.5	3.2	3.0	40.0	1.0	40.5	40.0
E22-5	良	B	15.0	0.5	15.2	15.1	4.0	0.5	4.2	4.1	50.0	1.0	50.5	49.6
E23-4	良	A	13.0	0.5	13.1	12.7	3.0	0.5	3.1	2.7	40.0	1.0	40.2	39.5
E25-5T	良	B	14.0	0.5	13.8	13.7	5.0	0.5	4.8	4.7	48.0	1.0	48.2	47.9
E28-5	良	A	14.0	0.5	14.0	13.7	3.0	0.5	3.0	2.7	40.0	1.0	40.4	39.8
E30-5T	良	B	14.0	0.5	14.2	14.0	5.0	0.5	5.2	5.0	48.0	1.0	47.9	47.8
E30-6	良	B	16.0	0.5	15.9	15.8	5.0	0.5	4.9	4.8	49.0	1.0	49.1	49.0
E40-5	良	B	18.0	0.5	17.8	17.7	5.0	0.5	4.8	4.7	52.0	1.0	52.5	51.8
E40-6	良	B	16.0	0.5	16.2	16.1	5.0	0.5	5.2	5.1	49.0	1.0	49.5	49.3
E45-5	良	B	18.0	0.5	18.1	17.7	5.0	0.5	5.1	4.7	52.0	1.0	51.8	51.7
E50-5	良	B	18.0	0.5	18.1	17.7	5.0	0.5	5.1	4.7	52.0	1.0	52.2	51.8