

プラクション 成形材料試験成績表

平成20年11月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ヒカト軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80~84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500~3,000	2,650

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

プラクション試験成績表


平成 20年 11月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	208.0	288	±5.0	285.2	39	±5.0	38.6	3.0	±0.3	2.9
A-6 250	260	±5.0	260.3	330	±5.0	330.3	35	±5.0	35.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	311.4	384	±5.0	385.7	37	±5.0	37.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	361.6	440	±5.0	441.9	40	±5.0	40.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 400	410	±5.0	408.9	496	±5.0	494.6	43	±5.0	42.8	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	457.7	554	±5.0	551.2	47	±5.0	46.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 500	510	±5.0	507.9	610	±5.0	607.4	50	±5.0	49.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 600	610	±5.0	608.5	726	±5.0	724.1	58	±5.0	57.8	6.0	±0.6	5.9
A-6 700	710	±5.0	709.4	846	±5.0	845.3	68	±5.0	67.9	6.0	±0.6	5.9