


# 成形材料試験成績表

平成21年1月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m <sup>3</sup>	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H <sub>D</sub> D	60 以上	64
ヒカト軟化点	JIS K 7206		105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# 遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

平成 21年 1月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外觀形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm			
B 20 - 3	良	A	10.5	0.5	10.5	10.2	6.0	0.5	6.0	5.7	20.0	1.0	20.5	19.9
B 25 - 3	良	A	10.0	0.5	10.1	9.8	6.0	0.5	6.1	5.8	20.0	1.0	20.3	19.5
B 31 - 4	良	A	10.0	0.5	10.3	10.2	6.0	0.5	6.3	6.2	30.0	1.0	30.2	29.7
B 31 - 5	良	A	10.5	0.5	10.8	10.5	6.0	0.5	6.3	6.0	43.0	1.0	42.7	42.5
B 35 - 4	良	A	10.0	0.5	10.0	9.8	6.0	0.5	6.0	5.8	29.0	1.0	29.2	28.8
B 35 - 5	良	A	11.0	0.5	11.2	10.7	6.0	0.5	6.2	5.7	43.0	1.0	43.0	42.6
B 40 - 5	良	A	12.0	0.5	12.3	11.9	6.0	0.5	6.3	5.9	46.0	1.0	46.3	46.0
B 45 - 5	良	A	11.0	0.5	10.8	10.7	6.0	0.5	5.8	5.7	43.0	1.0	43.2	42.7
B 55 - 5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.9	6.0	0.5	6.0	5.9	47.0	1.0	47.4	47.2
B 70 - 6	良	A	15.5	0.5	15.8	15.3	10.0	0.5	10.3	9.8	45.0	1.0	45.4	44.5
B 80 - 6	良	A	15.5	0.5	15.6	15.2	10.0	0.5	10.1	9.7	45.0	1.0	45.4	45.1