

成形材料試験成績表

平成21年5月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカート軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ (B形スペーサ) 試験成績表

平成 21年 5月度




株式会社 未来樹




〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



形状A



形状B

項目 種類	外観形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
B 20-3	良	A	10.5	0.5	10.6	10.4	6.0	0.5	6.1	5.9	20.0	1.0	19.9	19.6
B 25-3	良	A	10.0	0.5	10.3	9.9	6.0	0.5	6.3	5.9	20.0	1.0	19.9	19.7
B 31-4	良	A	10.0	0.5	10.2	9.8	6.0	0.5	6.2	5.8	30.0	1.0	30.3	29.8
B 31-5	良	A	10.5	0.5	10.8	10.4	6.0	0.5	6.3	5.9	43.0	1.0	43.4	43.0
B 35-4	良	A	10.0	0.5	10.0	9.9	6.0	0.5	6.0	5.9	29.0	1.0	29.5	28.8
B 35-5	良	A	11.0	0.5	11.2	11.0	6.0	0.5	6.2	6.0	43.0	1.0	43.0	42.5
B 40-5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.7	6.0	0.5	6.0	5.7	46.0	1.0	46.5	45.9
B 45-5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.8	6.0	0.5	6.1	5.8	43.0	1.0	43.3	42.5
B 55-5	良	A	12.0	0.5	12.3	12.2	6.0	0.5	6.3	6.2	47.0	1.0	47.2	46.7
B 70-6	良	A	15.5	0.5	15.8	15.5	10.0	0.5	10.3	10.0	45.0	1.0	44.7	44.5
B 80-6	良	A	15.5	0.5	15.5	15.3	10.0	0.5	10.0	9.8	45.0	1.0	45.2	44.8