


# ジョイント用インサート、インサートハンガー、スクリューハンガー、ダブルハンガー 成形材料試験成績表

平成21年5月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリプロピレン・ガラス繊維強化

| 試験項目                | 試験方法       | 単位                | 規格値        | 試験値   |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------|
| 密度                  | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 1,050 ± 30 | 1,060 |
| 引張降伏強さ              | JIS K 7113 | N/mm <sup>2</sup> | 110 以上     | 119   |
| 曲げ弾性率               | JIS K 7203 | N/mm <sup>2</sup> | 3,500 以上   | 4,326 |
| 曲げ強度                | JIS K 7203 | N/mm <sup>2</sup> | 130 以上     | 133   |
| ロックウェル硬度            | JIS K 7202 | Rスケール             | 105 以上     | 112   |
| アイゾット衝撃値            | JIS K 7110 | kJ/m <sup>2</sup> | 25 以上      | 25    |
| 熱変形温度<br>(1.813MPa) | JIS K 7207 |                   | 150 以上     | 159   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。