

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成21年6月度



株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビ'カット軟化温度	JIS K 6740-2		80 ~ 84	82
シャルビ' - 衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500 ~ 3,000	2,650


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表

平成 21年 6月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A - 6 200	210	±5.0	209.3	288	±5.0	287.0	39	±5.0	38.8	3.0	±0.3	2.9
A - 6 250	260	±5.0	258.0	330	±5.0	327.4	35	±5.0	34.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 300	310	±5.0	310.3	384	±5.0	384.3	37	±5.0	37.0	3.0	±0.3	3.0
A - 6 350	360	±5.0	361.4	440	±5.0	441.7	40	±5.0	40.1	3.0	±0.3	3.0
A - 6 400	410	±5.0	411.6	496	±5.0	497.9	43	±5.0	43.1	3.0	±0.3	3.0
A - 6 450	460	±5.0	458.9	554	±5.0	552.6	47	±5.0	46.8	3.0	±0.3	2.9
A - 6 500	510	±5.0	507.7	610	±5.0	607.2	50	±5.0	49.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 600	610	±5.0	607.9	726	±5.0	723.5	58	±5.0	57.8	6.0	±0.6	5.9
A - 6 700	710	±5.0	708.5	846	±5.0	844.2	68	±5.0	67.8	6.0	±0.6	5.9