

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成22年2月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ヒート軟化温度	JIS K 6740-2		80 ~ 84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m^2	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500 ~ 3,000	2,650

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 22年 2月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A - 6 200	210	±5.0	208.8	288	±5.0	286.3	39	±5.0	38.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 250	260	±5.0	257.8	330	±5.0	327.1	35	±5.0	34.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 300	310	±5.0	308.1	384	±5.0	381.6	37	±5.0	36.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 350	360	±5.0	360.9	440	±5.0	441.1	40	±5.0	40.1	3.0	±0.3	3.0
A - 6 400	410	±5.0	411.5	496	±5.0	497.8	43	±5.0	43.1	3.0	±0.3	3.0
A - 6 450	460	±5.0	457.9	554	±5.0	551.4	47	±5.0	46.7	3.0	±0.3	2.9
A - 6 500	510	±5.0	509.3	610	±5.0	609.1	50	±5.0	49.9	3.0	±0.3	2.9
A - 6 600	610	±5.0	609.9	726	±5.0	725.8	58	±5.0	57.9	6.0	±0.6	5.9
A - 6 700	710	±5.0	709.7	846	±5.0	845.6	68	±5.0	67.9	6.0	±0.6	5.9