

成形材料試験成績表

平成22年9月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ヒート軟化点	JIS K 7206		105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成 22年 9月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目 外観形状	(ピッチ) P			(全長) L			(幅) W		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
HW - 30	良	30.0	1.0	30.4	54.0	2.0	54.7	16.0	0.5	16.2
HW - 35	良	35.0	1.0	34.5	59.0	2.0	58.1	16.0	0.5	15.7
HW - 40	良	40.0	2.0	39.8	64.0	2.5	63.6	16.0	0.5	15.9
HW - 45	良	45.0	2.0	44.2	69.0	2.5	67.7	16.0	0.5	15.7
HW - 50	良	50.0	2.0	50.3	74.0	2.5	74.4	16.0	0.5	16.0
HW - 55	良	55.0	2.0	55.2	79.0	2.5	79.2	16.0	0.5	16.0
HW - 60	良	60.0	2.5	60.0	84.0	2.5	84.0	16.0	0.5	16.0
HW - 65	良	65.0	2.5	65.2	89.0	2.5	89.2	16.0	0.5	16.0
HW - 70	良	70.0	2.5	70.6	94.0	3.0	94.8	16.0	0.5	16.1
HW - 75	良	75.0	2.5	76.2	99.0	3.0	100.5	16.0	0.5	16.2
HW - 80	良	80.0	2.5	80.3	104.0	3.0	104.3	16.0	0.5	16.0
HW - 85	良	85.0	2.5	84.7	109.0	3.0	108.6	16.0	0.5	15.9