

成形材料試験成績表

平成24年6月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	961
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	27.10
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ヒカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表


平成 24年 6月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



形状A

形状B

項目 種類	外観形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm			
B20-3	良	A	10.0	0.5	10.3	10.1	6.0	0.5	6.3	6.1	20.0	1.0	20.0	19.7
B25-3	良	A	10.0	0.5	10.3	10.1	6.0	0.5	6.3	6.1	20.0	1.0	19.7	19.5
B31-4	良	A	10.0	0.5	10.0	9.9	6.0	0.5	6.0	5.9	30.0	1.0	30.2	30.1
B31-5	良	A	10.5	0.5	10.6	10.2	6.0	0.5	6.1	5.7	43.0	1.0	43.1	42.9
B35-4	良	A	10.0	0.5	10.1	9.8	6.0	0.5	6.1	5.8	29.0	1.0	29.0	28.9
B35-5	良	A	11.0	0.5	11.3	11.2	6.0	0.5	6.3	6.2	43.0	1.0	43.4	43.1
B40-5	良	A	12.0	0.5	12.3	12.1	6.0	0.5	6.3	6.1	46.0	1.0	46.1	45.6
B45-5	良	A	11.0	0.5	11.2	11.0	6.0	0.5	6.2	6.0	43.0	1.0	43.3	42.7
B55-5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.7	6.0	0.5	6.0	5.7	47.0	1.0	47.5	47.4
B70-6	良	A	15.5	0.5	15.7	15.5	10.0	0.5	10.2	10.0	45.0	1.0	45.4	45.3
B80-6	良	A	15.5	0.5	15.6	15.4	10.0	0.5	10.1	9.9	45.0	1.0	44.9	44.7