

プラクッション 成形材料試験成績表

平成24年6月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビカト軟化温度	JIS K 6740-2	℃	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 24年 6月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	208.5	288	±5.0	285.9	39	±5.0	38.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 250	260	±5.0	262.2	330	±5.0	332.8	35	±5.0	35.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	308.2	384	±5.0	381.7	37	±5.0	36.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 350	360	±5.0	358.6	440	±5.0	438.2	40	±5.0	39.8	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	408.0	496	±5.0	493.5	43	±5.0	42.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	461.3	554	±5.0	555.5	47	±5.0	47.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	511.8	610	±5.0	612.1	50	±5.0	50.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	612.3	726	±5.0	728.7	58	±5.0	58.2	6.0	±0.6	6.0
A-6 700	710	±5.0	708.3	846	±5.0	843.9	68	±5.0	67.8	6.0	±0.6	5.9