

成形材料試験成績表

平成25年10月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.71
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

平成 25年 10月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外観形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20-3	良	A	10.0	0.5	10.1	9.7	6.0	0.5	6.1	5.7	20.0	1.0	20.4	20.1
B25-3	良	A	10.0	0.5	10.3	9.8	6.0	0.5	6.3	5.8	20.0	1.0	20.5	19.9
B31-4	良	A	10.0	0.5	10.3	10.1	6.0	0.5	6.3	6.1	30.0	1.0	30.0	29.7
B31-5	良	A	10.5	0.5	10.8	10.6	6.0	0.5	6.3	6.1	43.0	1.0	42.7	42.5
B35-4	良	A	10.0	0.5	10.0	9.9	6.0	0.5	6.0	5.9	29.0	1.0	29.2	29.1
B35-5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.7	6.0	0.5	6.1	5.7	43.0	1.0	43.1	42.9
B40-5	良	A	12.0	0.5	12.1	11.8	6.0	0.5	6.1	5.8	46.0	1.0	46.0	45.9
B45-5	良	A	11.0	0.5	11.3	11.2	6.0	0.5	6.3	6.2	43.0	1.0	43.4	43.1
B55-5	良	A	12.0	0.5	12.3	12.1	6.0	0.5	6.3	6.1	47.0	1.0	47.1	46.6
B70-6	良	A	15.5	0.5	15.7	15.5	10.0	0.5	10.2	10.0	45.0	1.0	45.3	44.7
B80-6	良	A	15.5	0.5	15.5	15.2	10.0	0.5	10.0	9.7	45.0	1.0	45.5	45.4