成形材料試験成績表

平成26年3月度

株式会社 未来樹脂

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名：ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	961
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.82
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127

［備考］ 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成　26年　3月度

株式会社 未来樹脂
〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 / 種類	外観形状	(ピッチ)P			(全長)L			(幅)W		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
HW－30	良	30.0	1.0	29.6	54.0	2.0	53.2	16.0	0.5	15.7
HW－35	良	35.0	1.0	34.5	59.0	2.0	58.1	16.0	0.5	15.8
HW－40	良	40.0	2.0	39.7	64.0	2.5	63.5	16.0	0.5	15.8
HW－45	良	45.0	2.0	44.0	69.0	2.5	68.1	16.0	0.5	15.6
HW－50	良	50.0	2.0	50.7	74.0	2.5	74.0	16.0	0.5	16.2
HW－55	良	55.0	2.0	54.3	79.0	2.5	78.4	16.0	0.5	15.7
HW－60	良	60.0	2.5	59.5	84.0	2.5	83.3	16.0	0.5	15.8
HW－65	良	65.0	2.5	66.2	89.0	2.5	89.1	16.0	0.5	16.2
HW－70	良	70.0	2.5	70.9	94.0	3.0	93.6	16.0	0.5	16.2
HW－75	良	75.0	2.5	74.3	99.0	3.0	98.0	16.0	0.5	15.8
HW－80	良	80.0	2.5	80.3	104.0	3.0	104.3	16.0	0.5	16.0
HW－85	良	85.0	2.5	85.3	109.0	3.0	108.5	16.0	0.5	16.0