

鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ 成形材料試験成績表 (JIS A 5390)

平成26年4月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0 以上	13.9
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56 以上	25.26
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94 以上	10.51
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	125 以上	150

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ試験成績表

平成 26年 4月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
18-3.2PP	良	6.5以上	7.6	7.4	1.5以上	1.7	1.6	±0.5	18.5	18.1	35以上	240	171	25以上	42
18-4PP	良	6.5以上	7.3	7.3	1.5以上	1.8	1.7	±0.5	18.4	18.3	40以上	245	205	25以上	39
20-4PP	良	7.0以上	7.4	7.0	2.0以上	2.0	2.0	±1.0	19.9	19.9	40以上	121	105	30以上	46
25-3.2PP	良	7.0以上	8.8	8.7	2.0以上	2.2	2.2	±1.0	25.3	25.2	35以上	127	115	30以上	41
25-4PP	良	7.0以上	8.9	8.7	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	25.0	25.0	40以上	168	145	30以上	43
25-4APP	良	7.0以上	8.9	8.8	2.0以上	2.6	2.6	±1.0	25.5	25.5	40以上	371	334	30以上	31
25-6PP	良	7.0以上	9.8	9.8	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	25.0	24.9	54以上	165	150	30以上	37
29-4PP	良	7.0以上	9.5	9.3	2.0以上	3.6	3.6	±1.0	29.3	29.0	35以上	465	370	30以上	33
30-3.2/4PP	良	7.0以上	8.7	8.3	2.0以上	3.0	3.0	±1.0	29.5	29.5	40以上	125	111	30以上	36
30-5PP	良	7.0以上	9.8	9.6	2.0以上	2.4	2.2	±1.0	29.9	29.5	49以上	176	143	30以上	41
30-6PP	良	7.0以上	9.5	9.5	2.0以上	2.0	2.0	±1.0	30.2	29.9	54以上	198	169	30以上	40
35-3.2/4PP	良	7.0以上	8.7	8.6	2.0以上	3.7	3.6	±1.0	35.1	35.0	40以上	161	146	30以上	42
35-5PP	良	7.0以上	7.7	7.6	2.0以上	3.4	3.2	±1.0	34.9	34.8	49以上	210	179	30以上	44
35-6/D6PP	良	7.0以上	8.1	8.1	2.0以上	3.3	3.1	±1.0	35.0	34.9	54以上	168	137	30以上	41
35-D10PP	良	7.0以上	11.4	11.2	2.0以上	3.0	3.0	±1.0	34.2	34.2	59以上	420	367	30以上	32
37-D6PP	良	7.0以上	12.1	12.1	2.0以上	5.5	5.3	±1.0	37.0	36.9	54以上	503	448	30以上	39
40-3.2PP	良	8.0以上	10.7	10.5	2.5以上	2.7	2.6	±2.0	40.0	39.8	35以上	202	184	35以上	50
40-4PP	良	8.0以上	9.8	9.6	2.5以上	2.8	2.8	±2.0	39.9	39.8	40以上	188	157	35以上	40
40-5PP	良	8.0以上	10.1	10.1	2.5以上	3.5	3.4	±2.0	40.1	39.7	49以上	253	194	35以上	41
40-6/D6PP	良	8.0以上	9.2	9.2	2.5以上	3.6	3.5	±2.0	39.8	39.8	54以上	220	190	35以上	49
40-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.8	2.5以上	5.2	5.2	±2.0	40.3	40.0	59以上	532	463	35以上	39
45-3.2PP	良	8.0以上	9.7	9.6	2.5以上	3.0	3.0	±2.0	45.0	44.9	35以上	206	164	35以上	56
45-4PP	良	8.0以上	10.0	9.9	2.5以上	3.8	3.7	±2.0	45.2	45.1	40以上	220	179	35以上	43
45-5PP	良	8.0以上	10.5	10.3	2.5以上	4.3	4.3	±2.0	45.0	45.0	49以上	302	273	35以上	43
45-6/D6PP	良	8.0以上	10.0	9.9	2.5以上	4.6	4.5	±2.0	45.2	45.0	54以上	326	290	35以上	39
45-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.6	2.5以上	3.7	3.5	±2.0	45.4	45.1	59以上	407	383	35以上	45
47-D13PP	良	8.0以上	11.9	11.5	2.5以上	3.8	3.7	±2.0	47.6	47.4	79以上	533	465	35以上	36

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
50-4PP	良	8.0以上	10.2	10.1	2.5以上	3.9	3.8	±2.0	50.2	49.9	40以上	185	169	35以上	45
50-5PP	良	8.0以上	11.6	11.3	2.5以上	4.1	3.9	±2.0	50.0	50.0	49以上	309	286	35以上	46
50-6/D6PP	良	8.0以上	12.1	11.9	2.5以上	4.8	4.7	±2.0	50.1	50.0	54以上	288	251	35以上	44
50-D10PP	良	8.0以上	14.8	14.5	2.5以上	5.4	5.3	±2.0	50.2	49.8	59以上	486	416	35以上	42
50-D13PP	良	8.0以上	16.3	16.1	2.5以上	4.8	4.8	±2.0	50.2	50.1	79以上	531	490	35以上	40
55-4PP	良	8.0以上	10.0	9.8	2.5以上	4.4	4.2	±2.0	54.9	54.7	40以上	256	191	35以上	50
60-4PP	良	9.0以上	10.4	10.2	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	60.0	59.8	40以上	210	185	35以上	38
60-5PP	良	9.0以上	12.4	12.3	3.0以上	4.8	4.8	±2.5	60.0	59.9	49以上	307	266	35以上	44
60-6/D6PP	良	9.0以上	12.2	11.9	3.0以上	5.1	5.0	±2.5	60.0	59.8	54以上	294	264	35以上	40
60-D10PP	良	9.0以上	17.7	17.1	3.0以上	5.8	5.8	±2.5	60.1	59.8	59以上	362	283	35以上	43
60-D13PP	良	9.0以上	17.6	17.2	3.0以上	6.0	6.0	±2.5	59.5	59.5	79以上	405	353	35以上	42
65-4PP	良	9.0以上	10.4	10.3	3.0以上	4.9	4.9	±2.5	64.8	64.7	40以上	288	204	35以上	50
65-5PP	良	9.0以上	12.0	11.8	3.0以上	3.8	3.8	±2.5	65.6	65.0	49以上	267	256	35以上	50
65-6PP	良	9.0以上	11.6	11.3	3.0以上	3.6	3.5	±2.5	65.4	65.2	54以上	275	227	35以上	50
70-4PP	良	9.0以上	15.1	14.8	3.0以上	3.1	3.0	±2.5	69.9	69.9	40以上	180	147	35以上	52
70-5PP	良	9.0以上	14.8	14.6	3.0以上	3.2	3.0	±2.5	69.9	69.9	49以上	198	162	35以上	52
70-6/D6PP	良	9.0以上	13.2	13.1	3.0以上	5.4	5.3	±2.5	69.7	69.6	54以上	327	266	35以上	43
70-D10PP	良	9.0以上	18.5	18.1	3.0以上	6.0	5.8	±2.5	69.6	69.5	59以上	337	296	35以上	44
70-D13PP	良	9.0以上	18.6	18.6	3.0以上	6.0	5.8	±2.5	69.7	69.6	79以上	430	346	35以上	37
70-D16PP	良	9.0以上	21.7	21.7	3.0以上	6.8	6.7	±2.5	69.9	69.8	98以上	364	315	35以上	45
80-4PP	良	9.0以上	14.0	13.6	3.0以上	3.9	3.9	±2.5	80.0	79.9	40以上	288	252	35以上	47
80-5PP	良	9.0以上	13.7	13.4	3.0以上	3.9	3.8	±2.5	80.0	80.0	49以上	290	242	35以上	47
80-6/D6PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	5.8	5.7	±2.5	80.0	79.6	54以上	243	203	35以上	47
80-D10PP	良	9.0以上	19.6	19.5	3.0以上	6.3	6.3	±2.5	80.1	79.8	59以上	320	294	35以上	38
80-D13PP	良	9.0以上	20.1	19.6	3.0以上	6.3	6.3	±2.5	79.8	79.8	79以上	352	297	35以上	36
80-D16PP	良	9.0以上	21.9	21.8	3.0以上	7.1	7.0	±2.5	79.8	79.8	98以上	563	487	35以上	37
90-5PP	良	9.0以上	13.4	13.4	3.0以上	5.7	5.6	±2.5	90.1	90.0	49以上	297	255	35以上	53
90-6/D6PP	良	9.0以上	15.6	15.6	3.0以上	6.3	6.3	±2.5	89.8	89.7	54以上	318	271	35以上	46
90-D10PP	良	9.0以上	21.0	20.6	3.0以上	7.1	6.8	±2.5	90.1	90.0	59以上	377	314	35以上	37
90-D13PP	良	9.0以上	20.6	20.5	3.0以上	7.0	7.0	±2.5	89.9	89.7	79以上	532	442	35以上	35
※100-D10PP	良	9.0以上	21.1	20.6	3.0以上	7.5	7.3	±2.5	100.1	100.0	59以上	400	341	35以上	43
※100-D13PP	良	9.0以上	21.2	20.9	3.0以上	7.4	7.1	±2.5	99.7	99.7	79以上	554	424	35以上	39

※：100-D10PP, 100-D13PP は、JIS A 5390「鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ」の規格外品です。