

成形材料試験成績表

平成26年4月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.92
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ 試験成績書

平成 26年 4月度




株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	20.3	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.0
K30-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.8	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.5	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	20.2	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	37.9
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	20.3	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良		30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.7	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良		30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.6
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良		30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.3
K50-6-4S	良		16.0	0.5	15.9	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.8	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.7
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.8	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	20.4	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.1	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良		30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.9	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.7
K55-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.3
K60-6-4S	良		15.0	0.5	15.3	12.0	0.5	11.8	45.0	2.0	44.8	17.0	0.5	17.1	57.0	2.0	56.6
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.3
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良		30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.7
K70-6-6	良		30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.8	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.6
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.8	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.8
K70-6-6S	良		17.0	0.5	17.0	11.0	0.5	10.9	56.0	2.0	55.9	17.0	0.5	16.8	67.0	2.5	66.8
K70-10-10	良		18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良		30.0	1.0	30.3	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.5	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	65.8
K80-4-4L	良		30.0	1.0	30.5	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.9	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.4

項目 種類	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.2
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.4	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.2	8.0	0.5	8.2	69.0	2.5	69.0	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2
K80-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.7	63.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.2	79.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.2	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.5	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.9	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.2
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.7	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	75.1
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.3	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.2	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	84.8
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.8	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.5
K90-10-6	良	20.0	1.0	20.4	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	85.9
K90-10-6L	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.3	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	59.8	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	92.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.5	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.5	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	90.1
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.6	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.2
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	69.4	25.0	1.0	24.5	90.0	3.0	89.3
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.4
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	91.6
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.4	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.9
K100-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.0	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.3	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	95.6
K100-10-6S	良	25.0	1.0	25.5	23.0	1.0	22.9	74.0	2.5	74.1	10.0	0.5	10.5	97.0	3.0	97.0
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.8	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.1	24.0	1.0	23.5	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.2	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.1
K100-13-13	良	22.0	1.0	22.2	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	25.2	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	43.0	2.0	43.0	65.0	2.5	64.3	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	107.3
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.0	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.6
K110-10-6	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	105.1
K110-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.4	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	20.2	82.0	2.5	81.9	24.0	1.0	24.1	102.0	3.0	102.1
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.4	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.0	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	23.3	104.0	3.0	102.4
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.2	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.6	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.1
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.0	30.0	1.0	29.9	115.0	3.0	114.6
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.4	115.0	3.0	114.6
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	95.6	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	110.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.5	115.0	3.0	115.5
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.2	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	74.5	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	122.0
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	100.3	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	120.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.4
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	126.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	106.6	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	121.5
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.1	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	124.9
K135-6-6H	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.1	110.0	3.0	111.4	32.0	1.0	31.9	130.0	3.0	130.5
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.1	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	129.1
K145-6-6H	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.1	120.0	3.0	121.5	32.0	1.0	31.6	140.0	3.0	140.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	123.3	30.0	1.0	29.4	140.0	3.0	139.1
K150-6-6H	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.0	125.0	3.0	124.3	32.0	1.0	31.6	145.0	3.0	143.3
K150-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.8	129.0	3.0	128.6	30.0	1.0	29.6	145.0	3.0	144.4
K150-10-10	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.4	125.0	3.0	123.6	25.0	1.0	24.3	145.0	3.0	143.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.6	125.0	3.0	126.5	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.1