

# 鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ 成形材料試験成績表 (JIS A 5390)

平成26年8月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリプロピレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値      | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|----------|-------|
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 8.0 以上   | 13.2  |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 22.56 以上 | 25.14 |
| アイゾット衝撃値  | JIS K 7110 | kJ/m <sup>2</sup> | 2.94 以上  | 10.48 |
| ビカト軟化点    | JIS K 7206 | °C                | 125 以上   | 151   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成 26年 8月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

| 項目<br>種類   | 外<br>観<br>形<br>状 | 寸法及び外径の許容差 (mm) |      |      |            |     |     |            |      |      | 圧縮強さ (N)   |     |     | 開孔率 (%)    |     |
|------------|------------------|-----------------|------|------|------------|-----|-----|------------|------|------|------------|-----|-----|------------|-----|
|            |                  | (巾) a           |      |      | (巾) b      |     |     | (外径) d     |      |      |            |     |     | $\alpha$   |     |
|            |                  | JIS<br>規格値      | 測定値  |      | JIS<br>規格値 | 測定値 |     | JIS<br>規格値 | 測定値  |      | JIS<br>規格値 | 測定値 |     | JIS<br>規格値 | 測定値 |
|            |                  |                 | 最大   | 最小   |            | 最大  | 最小  |            | 最大   | 最小   |            | 最大  | 最小  |            |     |
| 18-3.2PP   | 良                | 6.5以上           | 7.7  | 7.5  | 1.5以上      | 1.6 | 1.6 | ±0.5       | 18.3 | 18.0 | 35以上       | 240 | 171 | 25以上       | 42  |
| 18-4PP     | 良                | 6.5以上           | 7.9  | 7.8  | 1.5以上      | 1.8 | 1.6 | ±0.5       | 18.3 | 18.1 | 40以上       | 245 | 205 | 25以上       | 39  |
| 20-4PP     | 良                | 7.0以上           | 7.4  | 7.3  | 2.0以上      | 2.1 | 2.0 | ±1.0       | 20.0 | 19.9 | 40以上       | 121 | 105 | 30以上       | 46  |
| 25-3.2PP   | 良                | 7.0以上           | 8.8  | 8.4  | 2.0以上      | 2.2 | 2.1 | ±1.0       | 25.3 | 25.2 | 35以上       | 127 | 115 | 30以上       | 41  |
| 25-4PP     | 良                | 7.0以上           | 8.8  | 8.6  | 2.0以上      | 2.3 | 2.2 | ±1.0       | 24.8 | 24.8 | 40以上       | 168 | 145 | 30以上       | 43  |
| 25-4APP    | 良                | 7.0以上           | 8.9  | 8.8  | 2.0以上      | 2.7 | 2.6 | ±1.0       | 25.2 | 25.1 | 40以上       | 371 | 334 | 30以上       | 31  |
| 25-6PP     | 良                | 7.0以上           | 9.9  | 9.7  | 2.0以上      | 2.4 | 2.3 | ±1.0       | 25.1 | 24.9 | 54以上       | 165 | 150 | 30以上       | 37  |
| 29-4PP     | 良                | 7.0以上           | 9.5  | 9.4  | 2.0以上      | 3.4 | 3.4 | ±1.0       | 29.3 | 29.0 | 35以上       | 465 | 370 | 30以上       | 33  |
| 30-3.2/4PP | 良                | 7.0以上           | 8.5  | 8.3  | 2.0以上      | 3.1 | 2.9 | ±1.0       | 30.0 | 29.8 | 40以上       | 125 | 111 | 30以上       | 36  |
| 30-5PP     | 良                | 7.0以上           | 9.7  | 9.6  | 2.0以上      | 2.3 | 2.3 | ±1.0       | 29.9 | 29.7 | 49以上       | 176 | 143 | 30以上       | 41  |
| 30-6PP     | 良                | 7.0以上           | 9.8  | 9.5  | 2.0以上      | 2.1 | 2.0 | ±1.0       | 30.0 | 30.0 | 54以上       | 198 | 169 | 30以上       | 40  |
| 35-3.2/4PP | 良                | 7.0以上           | 9.0  | 8.8  | 2.0以上      | 3.5 | 3.4 | ±1.0       | 34.9 | 34.9 | 40以上       | 161 | 146 | 30以上       | 42  |
| 35-5PP     | 良                | 7.0以上           | 7.6  | 7.6  | 2.0以上      | 3.3 | 3.2 | ±1.0       | 34.7 | 34.7 | 49以上       | 210 | 179 | 30以上       | 44  |
| 35-6/D6PP  | 良                | 7.0以上           | 8.2  | 8.0  | 2.0以上      | 3.2 | 3.1 | ±1.0       | 35.1 | 34.9 | 54以上       | 168 | 137 | 30以上       | 41  |
| 35-D10PP   | 良                | 7.0以上           | 11.5 | 11.3 | 2.0以上      | 3.2 | 3.0 | ±1.0       | 34.3 | 34.2 | 59以上       | 420 | 367 | 30以上       | 32  |
| 37-D6PP    | 良                | 7.0以上           | 12.1 | 12.1 | 2.0以上      | 5.6 | 5.4 | ±1.0       | 36.8 | 36.8 | 54以上       | 503 | 448 | 30以上       | 39  |
| 40-3.2PP   | 良                | 8.0以上           | 10.6 | 10.4 | 2.5以上      | 2.7 | 2.5 | ±2.0       | 40.0 | 40.0 | 35以上       | 202 | 184 | 35以上       | 50  |
| 40-4PP     | 良                | 8.0以上           | 9.9  | 9.7  | 2.5以上      | 2.9 | 2.7 | ±2.0       | 40.1 | 39.9 | 40以上       | 188 | 157 | 35以上       | 40  |
| 40-5PP     | 良                | 8.0以上           | 10.0 | 9.9  | 2.5以上      | 3.5 | 3.4 | ±2.0       | 40.0 | 39.8 | 49以上       | 253 | 194 | 35以上       | 41  |
| 40-6/D6PP  | 良                | 8.0以上           | 9.5  | 9.4  | 2.5以上      | 3.4 | 3.3 | ±2.0       | 40.0 | 39.9 | 54以上       | 220 | 190 | 35以上       | 49  |
| 40-D10PP   | 良                | 8.0以上           | 13.9 | 13.7 | 2.5以上      | 5.1 | 4.8 | ±2.0       | 40.2 | 39.8 | 59以上       | 532 | 463 | 35以上       | 39  |
| 45-3.2PP   | 良                | 8.0以上           | 9.8  | 9.6  | 2.5以上      | 3.3 | 3.2 | ±2.0       | 45.1 | 45.0 | 35以上       | 206 | 164 | 35以上       | 56  |
| 45-4PP     | 良                | 8.0以上           | 9.7  | 9.6  | 2.5以上      | 3.7 | 3.6 | ±2.0       | 45.2 | 45.1 | 40以上       | 220 | 179 | 35以上       | 43  |
| 45-5PP     | 良                | 8.0以上           | 10.6 | 10.5 | 2.5以上      | 4.4 | 4.3 | ±2.0       | 45.1 | 44.9 | 49以上       | 302 | 273 | 35以上       | 43  |
| 45-6/D6PP  | 良                | 8.0以上           | 10.1 | 9.9  | 2.5以上      | 4.5 | 4.3 | ±2.0       | 44.9 | 44.9 | 54以上       | 326 | 290 | 35以上       | 39  |
| 45-D10PP   | 良                | 8.0以上           | 13.7 | 13.6 | 2.5以上      | 3.9 | 3.5 | ±2.0       | 45.4 | 45.2 | 59以上       | 407 | 383 | 35以上       | 45  |
| 47-D13PP   | 良                | 8.0以上           | 11.6 | 11.6 | 2.5以上      | 3.9 | 3.8 | ±2.0       | 47.7 | 47.2 | 79以上       | 533 | 465 | 35以上       | 36  |

| 項目<br>種類   | 外<br>観<br>形<br>状 | 寸法及び外径の許容差 (mm) |      |      |            |     |     |            |       |      | 圧縮強さ (N)   |     |     | 開孔率 (%)    |     |
|------------|------------------|-----------------|------|------|------------|-----|-----|------------|-------|------|------------|-----|-----|------------|-----|
|            |                  | (巾) a           |      |      | (巾) b      |     |     | (外径) d     |       |      |            |     |     | $\alpha$   |     |
|            |                  | JIS<br>規格値      | 測定値  |      | JIS<br>規格値 | 測定値 |     | JIS<br>規格値 | 測定値   |      | JIS<br>規格値 | 測定値 |     | JIS<br>規格値 | 測定値 |
|            |                  |                 | 最大   | 最小   |            | 最大  | 最小  |            | 最大    | 最小   |            | 最大  | 最小  |            |     |
| 50-4PP     | 良                | 8.0以上           | 10.1 | 9.9  | 2.5以上      | 3.9 | 3.7 | ±2.0       | 50.1  | 50.0 | 40以上       | 185 | 169 | 35以上       | 45  |
| 50-5PP     | 良                | 8.0以上           | 11.7 | 11.5 | 2.5以上      | 4.2 | 4.0 | ±2.0       | 50.0  | 49.8 | 49以上       | 309 | 286 | 35以上       | 46  |
| 50-6/D6PP  | 良                | 8.0以上           | 12.2 | 11.9 | 2.5以上      | 4.8 | 4.8 | ±2.0       | 50.2  | 50.1 | 54以上       | 288 | 251 | 35以上       | 44  |
| 50-D10PP   | 良                | 8.0以上           | 15.0 | 14.6 | 2.5以上      | 5.5 | 5.5 | ±2.0       | 49.9  | 49.8 | 59以上       | 486 | 416 | 35以上       | 42  |
| 50-D13PP   | 良                | 8.0以上           | 16.4 | 16.1 | 2.5以上      | 5.0 | 4.9 | ±2.0       | 50.3  | 50.0 | 79以上       | 531 | 490 | 35以上       | 40  |
| 55-4PP     | 良                | 8.0以上           | 10.1 | 9.9  | 2.5以上      | 4.5 | 4.2 | ±2.0       | 54.8  | 54.8 | 40以上       | 256 | 191 | 35以上       | 50  |
| 60-4PP     | 良                | 9.0以上           | 10.3 | 10.2 | 3.0以上      | 4.3 | 4.3 | ±2.5       | 59.7  | 59.6 | 40以上       | 210 | 185 | 35以上       | 38  |
| 60-5PP     | 良                | 9.0以上           | 12.6 | 12.0 | 3.0以上      | 4.8 | 4.8 | ±2.5       | 60.1  | 59.9 | 49以上       | 307 | 266 | 35以上       | 44  |
| 60-6/D6PP  | 良                | 9.0以上           | 12.3 | 12.1 | 3.0以上      | 5.1 | 4.8 | ±2.5       | 60.0  | 59.8 | 54以上       | 294 | 264 | 35以上       | 40  |
| 60-D10PP   | 良                | 9.0以上           | 17.3 | 17.2 | 3.0以上      | 6.0 | 5.8 | ±2.5       | 60.2  | 59.8 | 59以上       | 362 | 283 | 35以上       | 43  |
| 60-D13PP   | 良                | 9.0以上           | 17.7 | 17.4 | 3.0以上      | 6.1 | 6.0 | ±2.5       | 60.0  | 59.9 | 79以上       | 405 | 353 | 35以上       | 42  |
| 65-4PP     | 良                | 9.0以上           | 10.5 | 10.5 | 3.0以上      | 4.9 | 4.9 | ±2.5       | 64.9  | 64.6 | 40以上       | 288 | 204 | 35以上       | 50  |
| 65-5PP     | 良                | 9.0以上           | 11.9 | 11.6 | 3.0以上      | 3.8 | 3.8 | ±2.5       | 65.5  | 64.9 | 49以上       | 267 | 256 | 35以上       | 50  |
| 65-6PP     | 良                | 9.0以上           | 11.8 | 11.7 | 3.0以上      | 3.7 | 3.6 | ±2.5       | 65.5  | 65.3 | 54以上       | 275 | 227 | 35以上       | 50  |
| 70-4PP     | 良                | 9.0以上           | 15.1 | 14.9 | 3.0以上      | 3.1 | 3.0 | ±2.5       | 70.0  | 69.8 | 40以上       | 180 | 147 | 35以上       | 52  |
| 70-5PP     | 良                | 9.0以上           | 15.0 | 14.9 | 3.0以上      | 3.1 | 3.1 | ±2.5       | 70.1  | 69.9 | 49以上       | 198 | 162 | 35以上       | 52  |
| 70-6/D6PP  | 良                | 9.0以上           | 13.2 | 12.8 | 3.0以上      | 5.5 | 5.4 | ±2.5       | 70.0  | 69.7 | 54以上       | 327 | 266 | 35以上       | 43  |
| 70-D10PP   | 良                | 9.0以上           | 18.4 | 18.3 | 3.0以上      | 6.1 | 5.8 | ±2.5       | 69.9  | 69.6 | 59以上       | 337 | 296 | 35以上       | 44  |
| 70-D13PP   | 良                | 9.0以上           | 19.0 | 18.4 | 3.0以上      | 5.7 | 5.7 | ±2.5       | 69.8  | 69.6 | 79以上       | 430 | 346 | 35以上       | 37  |
| 70-D16PP   | 良                | 9.0以上           | 21.9 | 21.6 | 3.0以上      | 6.9 | 6.7 | ±2.5       | 69.9  | 69.8 | 98以上       | 364 | 315 | 35以上       | 45  |
| 80-4PP     | 良                | 9.0以上           | 14.0 | 13.8 | 3.0以上      | 3.9 | 3.7 | ±2.5       | 79.9  | 79.8 | 40以上       | 288 | 252 | 35以上       | 47  |
| 80-5PP     | 良                | 9.0以上           | 13.6 | 13.6 | 3.0以上      | 4.0 | 3.9 | ±2.5       | 80.2  | 80.2 | 49以上       | 290 | 242 | 35以上       | 47  |
| 80-6/D6PP  | 良                | 9.0以上           | 13.9 | 13.7 | 3.0以上      | 5.7 | 5.6 | ±2.5       | 79.8  | 79.8 | 54以上       | 243 | 203 | 35以上       | 47  |
| 80-D10PP   | 良                | 9.0以上           | 19.4 | 19.1 | 3.0以上      | 6.4 | 6.3 | ±2.5       | 80.1  | 80.1 | 59以上       | 320 | 294 | 35以上       | 38  |
| 80-D13PP   | 良                | 9.0以上           | 19.8 | 19.6 | 3.0以上      | 6.5 | 6.4 | ±2.5       | 79.8  | 79.7 | 79以上       | 352 | 297 | 35以上       | 36  |
| 80-D16PP   | 良                | 9.0以上           | 21.9 | 21.4 | 3.0以上      | 7.1 | 7.1 | ±2.5       | 79.9  | 79.9 | 98以上       | 563 | 487 | 35以上       | 37  |
| 90-5PP     | 良                | 9.0以上           | 13.5 | 13.3 | 3.0以上      | 5.8 | 5.7 | ±2.5       | 90.2  | 89.5 | 49以上       | 297 | 255 | 35以上       | 53  |
| 90-6/D6PP  | 良                | 9.0以上           | 15.9 | 15.5 | 3.0以上      | 6.3 | 6.3 | ±2.5       | 89.9  | 89.6 | 54以上       | 318 | 271 | 35以上       | 46  |
| 90-D10PP   | 良                | 9.0以上           | 20.9 | 20.7 | 3.0以上      | 7.1 | 6.9 | ±2.5       | 89.7  | 89.7 | 59以上       | 377 | 314 | 35以上       | 37  |
| 90-D13PP   | 良                | 9.0以上           | 20.9 | 20.9 | 3.0以上      | 7.1 | 7.1 | ±2.5       | 89.9  | 89.9 | 79以上       | 532 | 442 | 35以上       | 35  |
| ※100-D10PP | 良                | 9.0以上           | 21.0 | 20.8 | 3.0以上      | 7.4 | 7.4 | ±2.5       | 100.0 | 99.9 | 59以上       | 400 | 341 | 35以上       | 43  |
| ※100-D13PP | 良                | 9.0以上           | 21.0 | 21.0 | 3.0以上      | 7.4 | 7.4 | ±2.5       | 99.9  | 99.6 | 79以上       | 554 | 424 | 35以上       | 39  |

※：100-D10PP, 100-D13PP は、JIS A 5390「鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ」の規格外品です。