

成形材料試験成績表

平成28年7月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.5
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.40
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成 28年 7月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目 外観形状	(ピッチ)P			(全長)L			(幅)W		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
HW-30	良	30.0	1.0	30.2	54.0	2.0	53.0	16.0	0.5	15.8
HW-35	良	35.0	1.0	34.5	59.0	2.0	58.3	16.0	0.5	16.2
HW-40	良	40.0	2.0	40.8	64.0	2.5	63.5	16.0	0.5	15.8
HW-45	良	45.0	2.0	44.2	69.0	2.5	68.8	16.0	0.5	15.5
HW-50	良	50.0	2.0	51.0	74.0	2.5	73.6	16.0	0.5	16.0
HW-60	良	60.0	2.5	61.2	84.0	2.5	83.7	16.0	0.5	15.8
HW-65	良	65.0	2.5	65.1	89.0	2.5	88.9	16.0	0.5	15.9
HW-80	良	80.0	2.5	79.7	104.0	3.0	103.4	16.0	0.5	15.8
HW-85	良	85.0	2.5	85.1	109.0	3.0	107.3	16.0	0.5	15.8