

キャップスーサ 成形材料試験成績表

平成28年9月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	910以上930未満	920
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	6.0以上25.0未満	20.7
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	7.84以上	8.98
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上	46
ビカト軟化点	JIS K 7206	℃	75以上	86


- [備考] 1. 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。
2. 上記成形材料は、JIS K6922-1に準拠した低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

キャップ Spacer 試験成績書

平成 28年 9月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	(全長)L			(内径)D			A			(カブリ)B		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
C-2. 6	良	14.0	0.5	14.0	2.6	0.5	2.7	9.0	0.5	9.0	5.0	0.5	5.0
C-2. 9	良	14.0	0.5	14.1	2.9	0.5	3.0	9.0	0.5	9.1	5.0	0.5	5.0
C-3. 2	良	15.0	0.5	14.8	3.2	0.5	3.3	10.0	0.5	9.8	5.0	0.5	5.0
C-3. 2L	良	25.0	1.0	24.4	3.2	0.5	3.4	10.0	0.5	9.7	15.0	0.5	14.7
C-3. 2S	良	25.0	1.0	25.2	3.2	0.5	3.7	10.0	0.5	10.1	15.0	0.5	15.1
C-4	良	16.0	0.5	16.0	4.0	0.5	4.4	10.0	0.5	9.9	6.0	0.5	6.1
C-4L	良	23.0	1.0	22.9	4.0	0.5	4.4	10.0	0.5	10.0	13.0	0.5	12.9
C-4S	良	25.0	1.0	25.3	4.0	0.5	4.2	10.0	0.5	10.3	15.0	0.5	15.0
C-5	良	16.0	0.5	16.4	5.0	0.5	5.4	11.0	0.5	11.1	5.0	0.5	5.3
C-5L	良	20.0	1.0	20.3	5.0	0.5	5.2	10.0	0.5	9.9	10.0	0.5	10.4
C-6	良	15.0	0.5	15.0	6.0	0.5	6.1	10.0	0.5	9.9	5.0	0.5	5.1
C-6L	良	23.0	1.0	23.9	6.0	0.5	6.3	10.0	0.5	10.4	13.0	0.5	13.5
C-6S	良	25.0	1.0	25.5	6.0	0.5	6.3	10.0	0.5	10.3	15.0	0.5	15.2
D-6	良	15.0	0.5	15.0	6.5	0.5	6.5	10.0	0.5	9.9	5.0	0.5	5.1
D-6S	良	25.0	1.0	25.2	6.5	0.5	6.5	10.0	0.5	9.9	15.0	0.5	15.3
C-7	良	15.0	0.5	15.0	7.0	0.5	7.3	10.0	0.5	10.1	5.0	0.5	4.9
C-9	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.1	12.0	0.5	12.3	6.0	0.5	5.8
D-10	良	21.0	1.0	21.0	11.0	0.5	11.0	13.0	0.5	13.0	8.0	0.5	8.0
D-13	良	21.0	1.0	21.3	13.0	0.5	13.0	15.0	0.5	15.1	6.0	0.5	6.2
D10-35	良	35.0	1.0	35.6	11.0	0.5	11.1	16.0	0.5	16.2	19.0	0.5	19.4
D10-15A	良	32.0	1.0	31.9	12.0	0.5	11.5	17.0	0.5	16.9	15.0	0.5	15.0
D13-15A	良	35.0	1.0	35.4	15.0	0.5	14.6	20.0	0.5	20.1	15.0	0.5	15.3