

成形材料試験成績表

平成29年5月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	964
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.01
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 5月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.1
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	42.7
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.1	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	19.4	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	36.9	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.1	20.0	1.0	20.8	52.0	2.0	51.8
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.8	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.8
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.6
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	53.4	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.1
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.4	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	65.9
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.2	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.7
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.7
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	76.9

種類	項目 外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	63.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.0	79.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	64.4	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.5	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.8
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.4
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	75.8
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	84.8
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.8	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	59.8	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.4
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.2
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.5
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.9	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.5	90.0	3.0	90.1
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.8
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.1
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.0	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.5	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.0
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	29.9	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.7	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.1	24.0	1.0	23.3	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.1	41.5	2.0	41.7	90.0	3.0	90.8
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.7	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	95.2
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.7
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.7	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	107.6
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.7	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.3
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.6
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	88.9	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	104.6
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.6	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	102.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	105.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.7
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	22.9	104.0	3.0	102.1
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.0	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.4
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.8	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.0	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.9
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	96.0	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	110.6
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.4
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	74.6	27.0	1.0	26.5	123.0	3.0	121.8
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	100.1	23.0	1.0	22.6	120.0	3.0	120.3
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.0
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.5	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	125.4
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	106.8	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	121.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.1	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.0
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.5	114.0	3.0	113.2	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	128.7
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	124.2	30.0	1.0	29.2	140.0	3.0	140.0
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	143.5
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.5	41.5	2.0	41.7	140.0	3.0	140.3
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.1	125.0	3.0	124.1	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.2