

成形材料試験成績表

平成29年6月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.72
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 6月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良		30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	19.4	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.0
K45-5-4	良		30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.0	19.0	0.5	19.3	48.0	2.0	48.1
K50-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	51.4
K55-5-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.7	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	17.2	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.8
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.2
K65-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.9	20.0	1.0	19.7	68.0	2.5	68.7
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.4	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	67.3
K70-10-10	良		18.0	0.5	18.2	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	67.0
K74-6-6L	良		30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.2	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良		30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.9	22.0	1.0	21.5	63.0	2.5	63.4
K80-6-6	良		30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.9	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良		30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良		20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

項目 種類	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	63.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.1	79.0	2.5	78.2
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.4	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	77.1
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.1	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.6
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.1
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.8	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.3
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.8	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	84.8
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.2
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.2
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.4	60.0	2.5	60.7	27.0	1.0	26.5	93.0	3.0	93.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.3	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.0
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.2	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	91.0
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.6
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.4
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.1	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	78.9	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.5
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.7	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.8	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	96.3
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.0	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	94.5
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.7	90.0	3.0	91.4
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.8
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	43.0	2.0	43.0	65.0	2.5	64.8	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	107.8
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.7	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	22.5	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.5	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.5	82.0	2.5	82.2	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	102.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.8
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.2
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.5	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	102.1
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.5	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.3
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	96.3	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	95.7	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.4
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	74.0	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.2
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	22.6	120.0	3.0	119.9
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.7
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.2	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.2
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.2	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	125.4
K130-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	106.0	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	121.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.2	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	124.8
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.6	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	129.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.1	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	139.0
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.4	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.6	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	141.3
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.6	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	144.5