

成形材料試験成績表

平成29年7月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.02
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ビッカ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 29年 7月度





株式会社 未来樹脂





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
E12－3	良	A	7.5	0.5	7.8	7.5	2.5	0.5	2.6	2.4	27.0	1.0	26.2	26.1
E14－3	良	A	7.5	0.5	7.5	7.1	2.5	0.5	2.4	2.3	30.0	1.0	29.7	29.4
E16－3	良	A	10.0	0.5	10.2	9.9	2.5	0.5	2.8	2.7	35.0	1.0	34.8	34.6
E18－4	良	A	12.0	0.5	12.1	11.8	3.0	0.5	3.2	3.1	39.0	1.0	38.9	38.8
E20－4	良	A	12.5	0.5	12.2	12.1	3.0	0.5	3.1	2.8	40.0	1.0	40.0	39.9
E22－5	良	B	15.0	0.5	14.9	14.5	4.0	0.5	4.0	3.9	50.0	1.0	49.7	49.3
E23－4	良	A	13.0	0.5	12.8	12.7	3.0	0.5	3.0	2.8	40.0	1.0	39.9	39.8
E25－5T	良	B	14.0	0.5	14.3	14.2	5.0	0.5	5.4	5.1	48.0	1.0	48.2	47.8
E28－5	良	A	14.0	0.5	13.7	13.6	3.0	0.5	3.4	3.3	40.0	1.0	40.2	40.1
E30－5T	良	B	14.0	0.5	14.3	14.1	5.0	0.5	5.3	5.2	48.0	1.0	47.9	47.6
E30－6	良	B	16.0	0.5	16.0	15.7	5.0	0.5	5.3	5.1	49.0	1.0	48.7	48.6
E40－5	良	B	18.0	0.5	18.0	17.7	5.0	0.5	5.1	5.0	52.0	1.0	52.0	51.8
E40－6	良	B	16.0	0.5	16.1	15.9	5.0	0.5	5.0	4.9	49.0	1.0	49.7	49.6
E45－5	良	B	18.0	0.5	17.6	17.5	5.0	0.5	5.2	5.1	52.0	1.0	51.7	51.6
E50－5	良	B	18.0	0.5	18.0	17.7	5.0	0.5	5.2	4.8	52.0	1.0	51.8	51.5