

成形材料試験成績表

平成29年8月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.77
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 8月度







株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.2
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	18.8	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.1
K45-3-3	良		30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.0
K45-5-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.0
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良		30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.8	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.3
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.7	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.6
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.3
K55-5-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.1	20.0	1.0	20.8	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	17.2	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.9
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.2
K65-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.1
K70-6-6	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.6	53.0	2.0	53.6	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.2
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	51.0	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良		18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	67.2
K74-6-6L	良		30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良		30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.7	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.1
K80-6-6	良		30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良		30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良		20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.7	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

種類	項目 外觀形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.3	78.0	2.5	78.1
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.2	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.0	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.5
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.4	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.4	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.6
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.4
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.4
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.6	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.7
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	84.9
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.6
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.3	60.0	2.5	60.1	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.4
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.2	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.3	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.8
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	69.9	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	90.2
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.8
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.8	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.3
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.1	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.0	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.2	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	95.7
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.4	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.4	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	94.9
K100-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.4	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.4	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.0	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	94.5
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.8	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.4
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	43.4	65.0	2.5	64.8	27.0	1.0	26.6	108.0	3.0	108.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.0	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	105.1
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.4	82.0	2.5	81.5	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.3	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.8
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.8
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.8
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	114.8
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.6
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	96.6	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.3
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.4
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	75.5	27.0	1.0	26.9	123.0	3.0	122.7
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.6	120.0	3.0	119.2
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.4	100.0	3.0	98.8	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	118.9
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.8
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.1	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.0	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	124.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.8	114.0	3.0	113.8	30.0	1.0	29.8	130.0	3.0	129.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	123.1	30.0	1.0	29.4	140.0	3.0	138.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.4	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	144.4
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	126.0	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	140.9
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.6	125.0	3.0	123.6	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	143.2