

成形材料試験成績表

平成29年9月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.84
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 9月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.2
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.7
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	37.8
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.3	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	29.0	1.0	29.4	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.7	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.5	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	19.2	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	14.6	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	51.6
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.7	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	43.0	2.0	43.4	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.4
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.1
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.9	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.8
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.6	67.0	2.5	67.4
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	67.0
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.7	22.0	1.0	21.8	63.0	2.5	63.1
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

種類	項目 外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	77.0
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.8	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.3	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.5
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	16.0	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.8
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.3	55.0	2.0	55.4	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.7
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.7	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.3	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.3
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	85.9
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.4	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.2
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.4	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.2
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	90.0
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.5
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.1	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.0	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.2	24.0	1.0	23.8	95.0	3.0	94.7
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.6	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	91.4
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.8	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.3
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.9	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.4
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	43.1	65.0	2.5	64.3	27.0	1.0	26.6	108.0	3.0	107.4
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.8	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.6	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.4
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	105.3
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.9	82.0	2.5	82.0	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	101.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.7
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.2	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.4
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	102.3
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.5	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	15.0	95.0	3.0	95.5	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	110.5
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.1
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	75.1	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	122.6
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	22.8	120.0	3.0	119.3
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.0
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.6
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.5	105.0	3.0	106.0	25.0	1.0	24.6	125.0	3.0	126.5
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.1	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	119.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.5	105.0	3.0	105.2	23.0	1.0	23.2	125.0	3.0	124.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.8	114.0	3.0	114.2	30.0	1.0	29.2	130.0	3.0	130.0
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	123.5	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.0
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.1
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.7	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.5
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	123.9	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	143.4