

成形材料試験成績表

平成29年10月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.79
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 29年 10月度





株式会社 未来樹





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm			
E12－3	良	A	7.5	0.5	7.5	7.4	2.5	0.5	2.5	2.4	27.0	1.0	26.4	26.3
E14－3	良	A	7.5	0.5	7.3	7.1	2.5	0.5	2.4	2.3	30.0	1.0	29.7	29.6
E16－3	良	A	10.0	0.5	10.2	10.1	2.5	0.5	2.9	2.6	35.0	1.0	34.8	34.7
E18－4	良	A	12.0	0.5	12.0	11.9	3.0	0.5	3.2	3.1	39.0	1.0	39.1	38.8
E20－4	良	A	12.5	0.5	12.3	12.1	3.0	0.5	3.1	2.9	40.0	1.0	40.0	39.9
E22－5	良	B	15.0	0.5	14.8	14.5	4.0	0.5	4.1	3.9	50.0	1.0	49.5	49.3
E23－4	良	A	13.0	0.5	12.9	12.8	3.0	0.5	3.0	2.9	40.0	1.0	39.7	39.6
E25－5T	良	B	14.0	0.5	14.5	14.1	5.0	0.5	5.4	5.2	48.0	1.0	48.0	47.9
E28－5	良	A	14.0	0.5	13.9	13.8	3.0	0.5	3.2	3.1	40.0	1.0	40.2	40.0
E30－5T	良	B	14.0	0.5	14.0	13.8	5.0	0.5	5.4	5.1	48.0	1.0	47.8	47.7
E30－6	良	B	16.0	0.5	15.8	15.7	5.0	0.5	5.2	5.0	49.0	1.0	48.7	48.6
E40－5	良	B	18.0	0.5	17.8	17.5	5.0	0.5	5.1	5.0	52.0	1.0	52.1	52.0
E40－6	良	B	16.0	0.5	15.9	15.8	5.0	0.5	4.9	4.7	49.0	1.0	49.8	49.7
E45－5	良	B	18.0	0.5	17.7	17.5	5.0	0.5	5.0	4.9	52.0	1.0	51.9	51.8
E50－5	良	B	18.0	0.5	17.8	17.6	5.0	0.5	5.2	4.9	52.0	1.0	51.7	51.5