

成形材料試験成績表

平成30年4月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	964
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.88
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 30年 4月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.3
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.1
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.7
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.1
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.7	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.1
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	47.6
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.3
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.4
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.1
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.2	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.7
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	54.0	20.0	1.0	19.9	68.0	2.5	69.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	66.6
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.9	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.8	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.2
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.5	8.0	0.5	8.5	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.3

種類	項目 外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.4	30.0	1.0	30.2	78.0	2.5	78.0
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.1	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.6
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.5	22.0	1.0	22.0	75.0	2.5	75.9
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.8	55.0	2.0	55.4	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	84.7
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.8	30.0	1.0	29.9	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	85.9
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.5	60.0	2.5	60.7	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	90.4
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.2	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.0
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.8
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.4
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.5
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.3	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.1
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.9	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	96.1
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.0	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	94.5
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.4	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.2
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.3	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.6
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	43.3	65.0	2.5	64.9	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	108.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.1
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	105.0
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.5	89.0	2.5	89.4	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	102.2
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	104.5
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.5	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.6
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	22.9	104.0	3.0	103.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.9	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.4	95.0	3.0	94.7	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	96.3	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	95.2	23.0	1.0	23.5	115.0	3.0	114.7
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	74.3	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	118.9
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	120.0
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	120.1
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.0	25.0	1.0	24.3	125.0	3.0	125.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.2	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	120.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.6	23.0	1.0	23.2	125.0	3.0	125.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	114.5	30.0	1.0	29.8	130.0	3.0	130.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	123.8	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.5
K150-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	124.8	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	145.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.4	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.1
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	124.2	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.5