

成形材料試験成績表

平成30年7月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	961
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.8
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.96
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 30年 7月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.6	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	37.9
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.7
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.1
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.4
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.1	35.0	1.0	35.8	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.5
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	51.9
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.4	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	44.0	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	53.4	20.0	1.0	19.9	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.5	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.8
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.4	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.7
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.8
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.6	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.9	78.0	2.5	78.6
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.7
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.3	8.0	0.5	8.2	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	76.8

項目 種類	外觀 形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.5
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.9	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.8
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.3	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.8
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.2	27.0	1.0	26.6	88.0	2.5	88.1
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	84.7
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.1
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	85.8
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.4	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	93.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.2	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	90.7
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	69.8	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	89.9
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	91.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.0
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.5	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.7
K100-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.3	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.5	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	95.0
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.3	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	90.8
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.5	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	95.0
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.8
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	43.3	65.0	2.5	64.2	27.0	1.0	26.5	108.0	3.0	107.5
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.4	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	105.0
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.2	82.0	2.5	81.0	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.2
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.9
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	105.3
K110-13-13	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.9	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.0	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.3	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	95.1	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.0
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.2	23.0	1.0	23.1	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	74.4	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.9
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	120.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.9
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.3
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.4	25.0	1.0	24.3	125.0	3.0	125.5
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.5	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	121.3
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.5	23.0	1.0	23.5	125.0	3.0	125.1
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	129.4
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	124.0	30.0	1.0	29.9	140.0	3.0	139.5
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.1	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	143.6
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.3	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.0
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	123.8	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	143.8