成形材料試験成績表

平成30年11月度

株式会社 未来樹脂

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名：ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	962
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.78
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127

［備考］ 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ（E形スペーサ）試験成績表

平成　30年　11月度

株式会社 未来樹脂
〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ
（押し込み式）



Bタイプ
（テコ式）



項目 / 種類	外観形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			（厚さ） T１				（厚さ） T２				（巾） W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
E12－3	良	A	7.5	0.5	7.8	7.7	2.5	0.5	2.6	2.4	27.0	1.0	26.6	26.5
E14－3	良	A	7.5	0.5	7.4	7.1	2.5	0.5	2.4	2.3	30.0	1.0	29.9	29.5
E16－3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.5	2.5	0.5	2.7	2.5	35.0	1.0	34.6	34.5
E18－4	良	A	12.0	0.5	11.9	11.8	3.0	0.5	3.3	3.1	39.0	1.0	39.0	38.7
E20－4	良	A	12.5	0.5	12.4	12.1	3.0	0.5	3.0	2.7	40.0	1.0	39.8	39.7
E22－5	良	B	15.0	0.5	14.6	14.5	4.0	0.5	4.0	3.9	50.0	1.0	49.7	49.3
E23－4	良	A	13.0	0.5	13.0	12.9	3.0	0.5	3.1	2.9	40.0	1.0	40.0	39.6
E25－5T	良	B	14.0	0.5	14.5	14.3	5.0	0.5	5.4	5.1	48.0	1.0	48.2	48.0
E28－5	良	A	14.0	0.5	13.9	13.8	3.0	0.5	3.2	3.1	40.0	1.0	40.2	40.1
E30－5T	良	B	14.0	0.5	14.0	13.9	5.0	0.5	5.4	5.1	48.0	1.0	47.7	47.6
E30－6	良	B	16.0	0.5	16.0	15.9	5.0	0.5	5.5	5.2	49.0	1.0	48.8	48.7
E40－5	良	B	18.0	0.5	17.9	17.7	5.0	0.5	5.1	5.0	52.0	1.0	52.1	52.0
E40－6	良	B	16.0	0.5	16.1	16.0	5.0	0.5	4.8	4.7	49.0	1.0	49.7	49.6
E45－5	良	B	18.0	0.5	17.6	17.5	5.0	0.5	5.0	4.9	52.0	1.0	51.9	51.7
E50－5	良	B	18.0	0.5	17.9	17.7	5.0	0.5	5.3	4.9	52.0	1.0	51.8	51.4