

成形材料試験成績表

平成31年1月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	964
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.44
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 31年 1月度







株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.3
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.4
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.2	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	19.2	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	52.0
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	52.3
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.4
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.3
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.0	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.7	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.6
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	67.0
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	67.0
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.0
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.2	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	76.9

項目 種類	外觀 形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.2	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.0	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.5
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.8	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.6	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.7
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	84.9
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.3	85.0	2.5	85.6
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.9	60.0	2.5	59.5	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.4
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.6
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.7
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.5	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.2
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	69.4	25.0	1.0	24.6	90.0	3.0	89.4
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.8
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.2
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.7
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.1
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	96.1
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	91.7
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.7	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.2
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.7	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.3
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	42.6	65.0	2.5	64.5	27.0	1.0	26.6	108.0	3.0	107.1
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	22.2	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.0	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.4	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.5
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	104.4
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	105.0
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	22.9	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.1	27.0	1.0	26.2	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.8
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.6
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	114.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	95.4	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	114.9
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	75.3	27.0	1.0	26.9	123.0	3.0	122.8
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	100.0	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	120.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.4
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	120.2
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.3	105.0	3.0	105.1	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	125.4
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	106.4	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	121.1
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.9	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	113.5	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	129.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	124.2	30.0	1.0	29.3	140.0	3.0	139.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.7	125.0	3.0	124.3	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.7	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.5
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.6	125.0	3.0	124.7	23.0	1.0	22.9	145.0	3.0	144.3