

# 成形材料試験成績表

平成31年2月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m <sup>3</sup>	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.89
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H <sub>D</sub> D	60 以上	64
ヒカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# 遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 31年 2月度





株式会社 未来樹 監製





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ  
(押し込み式)



Bタイプ  
(テコ式)



項目 種類	外観 形状	寸法規格値及び許容差 (mm)																備 考		
		(厚さ) T1				(厚さ) T2				(巾) W				(かぶり) K1						
		規格値		許容差		測定値		規格値		許容差		測定値		規格値		許容差			測定値	
		mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm			
E12-3	良	A	7.5	0.5	7.6	7.4	2.5	0.5	2.6	2.5	27.0	1.0	26.5	26.2	12.0	1.0	11.7	11.6		
E14-3	良	A	7.5	0.5	7.5	7.4	2.5	0.5	2.4	2.3	30.0	1.0	29.7	29.6	14.0	1.0	14.1	13.9		
E16-3	良	A	10.0	0.5	10.1	9.7	2.5	0.5	2.8	2.6	35.0	1.0	34.8	34.6	16.0	1.0	15.8	15.7		
E18-4	良	A	12.0	0.5	11.7	11.6	3.0	0.5	3.2	2.9	39.0	1.0	38.9	38.8	18.0	1.0	17.7	17.5		
E20-4	良	A	12.5	0.5	12.5	12.0	3.0	0.5	3.0	2.8	40.0	1.0	40.3	40.2	20.0	1.0	19.7	19.5		
E22-5	良	B	15.0	0.5	15.0	14.8	4.0	0.5	4.0	3.9	50.0	1.0	49.8	49.4	22.0	1.0	22.8	22.6	K1値:ラ筋φ5.0使用時	
E23-4	良	A	13.0	0.5	12.9	12.7	3.0	0.5	3.0	2.8	40.0	1.0	39.8	39.6	23.0	1.0	23.6	23.5		
E25-5T	良	B	14.0	0.5	14.5	14.1	5.0	0.5	5.2	5.0	48.0	1.0	48.0	47.8	25.0	1.0	25.4	25.3	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E28-5	良	A	14.0	0.5	13.8	13.7	3.0	0.5	3.5	2.9	40.0	1.0	40.2	40.1	28.0	1.0	28.8	28.7		
E30-5T	良	B	14.0	0.5	14.1	13.9	5.0	0.5	5.1	5.0	48.0	1.0	47.8	47.5	30.0	1.0	29.9	29.8	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E30-6	良	B	16.0	0.5	15.8	15.6	5.0	0.5	5.2	5.1	49.0	1.0	48.7	48.6	30.0	1.0	30.5	30.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E40-5	良	B	18.0	0.5	18.0	17.6	5.0	0.5	5.2	5.0	52.0	1.0	52.1	52.0	40.0	1.0	40.6	40.5	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E40-6	良	B	16.0	0.5	16.1	16.0	5.0	0.5	4.8	4.7	49.0	1.0	49.8	49.7	40.0	1.0	40.1	40.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E45-5	良	B	18.0	0.5	17.7	17.6	5.0	0.5	5.1	4.9	52.0	1.0	52.0	51.9	45.0	1.0	45.3	45.2	K1値:ラ筋φ6.0使用時	
E50-5	良	B	18.0	0.5	17.9	17.8	5.0	0.5	5.1	5.0	52.0	1.0	51.9	51.4	50.0	1.0	50.0	49.8	K1値:ラ筋φ6.0使用時	