

成形材料試験成績表

平成31年3月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	964
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.61
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 31年 3月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.7
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	42.8
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.0
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.6
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	19.3	48.0	2.0	47.5
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	51.4
K55-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.2
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.2
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.4	20.0	1.0	19.9	68.0	2.5	68.2
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.6	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	67.0
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.9
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.9	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.4
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.9
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.5	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.3	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

種類	項目 外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.3	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.9	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.2
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.2
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.3	27.0	1.0	26.8	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	85.3
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	85.8
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.8
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.5	60.0	2.5	60.7	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	90.0
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	74.9	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	90.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	89.1
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.4
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	91.4
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.3
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.1
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.7	96.0	3.0	96.1
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.7	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	95.2
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.1	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	90.8
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.8	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	95.3
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.1	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.7
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	43.0	65.0	2.5	65.2	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	108.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.7	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.3
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.3	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.4	30.0	1.0	29.9	105.0	3.0	105.1
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.2	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	102.3
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.4	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.5
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.1
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.3	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.7	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.2
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	98.9	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	114.6
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.7
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	96.7	41.5	2.0	41.4	110.0	3.0	111.4
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.5	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.1	27.0	1.0	26.9	123.0	3.0	122.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	100.3	23.0	1.0	22.3	120.0	3.0	120.2
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	100.0	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	120.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	98.9	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.1
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.6	125.0	3.0	125.6
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	106.3	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	121.2
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.8	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.4	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	129.0
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	124.4	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	140.1
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.6	125.0	3.0	124.6	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	145.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	15.0	125.0	3.0	126.5	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.5
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	19.6	125.0	3.0	124.0	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	143.6