

鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ 成形材料試験成績表 (JIS A 5390)

令和元年 7月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0 以上	12.9
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56 以上	25.49
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94 以上	10.81
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	125 以上	151

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックサ試験成績表

令和元年 7月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
18-3.2PP	良	6.5以上	7.7	7.4	1.5以上	1.6	1.6	±0.5	18.4	18.3	35以上	277	165	25以上	42
18-4PP	良	6.5以上	7.7	7.7	1.5以上	1.8	1.8	±0.5	18.3	18.2	40以上	268	251	25以上	39
20-4PP	良	7.0以上	7.3	7.1	2.0以上	2.2	2.2	±1.0	20.0	19.9	40以上	126	115	30以上	46
25-3.2PP	良	7.0以上	8.6	8.4	2.0以上	2.1	2.0	±1.0	25.4	25.3	35以上	124	108	30以上	41
25-4PP	良	7.0以上	8.9	8.6	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	24.9	24.8	40以上	188	182	30以上	43
25-4APP	良	7.0以上	8.9	8.9	2.0以上	2.6	2.6	±1.0	25.5	25.2	40以上	368	337	30以上	31
25-6PP	良	7.0以上	9.9	9.8	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	25.0	25.0	54以上	158	154	30以上	37
29-4PP	良	7.0以上	9.6	9.3	2.0以上	3.6	3.6	±1.0	28.9	28.9	40以上	526	465	30以上	33
30-3.2/4PP	良	7.0以上	8.6	8.5	2.0以上	3.0	3.0	±1.0	29.8	29.6	40以上	172	168	30以上	36
30-5PP	良	7.0以上	9.9	9.8	2.0以上	2.3	2.3	±1.0	30.0	29.8	49以上	184	169	30以上	41
30-6PP	良	7.0以上	9.8	9.5	2.0以上	2.1	2.1	±1.0	30.2	30.0	54以上	202	190	30以上	40
35-3.2/4PP	良	7.0以上	8.8	8.8	2.0以上	3.4	3.3	±1.0	34.9	34.8	40以上	168	165	30以上	42
35-5PP	良	7.0以上	8.0	7.6	2.0以上	3.4	3.4	±1.0	34.9	34.9	49以上	147	133	30以上	44
35-6/D6PP	良	7.0以上	8.2	8.0	2.0以上	3.2	3.2	±1.0	35.0	34.8	54以上	197	195	30以上	41
35-D10PP	良	7.0以上	11.5	11.5	2.0以上	3.1	3.0	±1.0	34.3	34.1	59以上	348	343	30以上	32
37-D6PP	良	7.0以上	11.9	11.8	2.0以上	5.5	5.5	±1.0	36.9	36.8	54以上	503	448	30以上	39
40-3.2PP	良	8.0以上	10.7	10.3	2.5以上	2.7	2.6	±2.0	40.1	39.9	35以上	145	130	35以上	50
40-4PP	良	8.0以上	10.0	9.7	2.5以上	2.7	2.7	±2.0	40.0	39.8	40以上	165	159	35以上	40
40-5PP	良	8.0以上	10.0	9.9	2.5以上	3.4	3.4	±2.0	40.2	39.9	49以上	222	214	35以上	41
40-6/D6PP	良	8.0以上	9.4	9.4	2.5以上	3.6	3.5	±2.0	39.9	39.8	54以上	217	211	35以上	49
40-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.7	2.5以上	5.1	4.9	±2.0	40.2	39.9	59以上	583	563	35以上	39
45-3.2PP	良	8.0以上	9.8	9.7	2.5以上	3.3	3.2	±2.0	45.2	44.9	35以上	152	144	35以上	56
45-4PP	良	8.0以上	9.9	9.8	2.5以上	3.7	3.7	±2.0	45.2	45.0	40以上	171	166	35以上	43
45-5PP	良	8.0以上	10.4	10.4	2.5以上	4.3	4.2	±2.0	44.9	44.8	49以上	275	268	35以上	43
45-6/D6PP	良	8.0以上	10.0	10.0	2.5以上	4.5	4.3	±2.0	44.9	44.9	54以上	299	296	35以上	39
45-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.7	2.5以上	3.7	3.5	±2.0	45.3	45.3	59以上	476	407	35以上	45
47-D13PP	良	8.0以上	11.9	11.8	2.5以上	3.9	3.8	±2.0	47.3	47.3	79以上	480	463	35以上	36

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
50-4PP	良	8.0以上	10.4	10.3	2.5以上	3.8	3.7	±2.0	50.1	49.9	40以上	182	179	35以上	45
50-5PP	良	8.0以上	11.6	11.4	2.5以上	4.1	3.9	±2.0	50.0	50.0	49以上	301	296	35以上	46
50-6/D6PP	良	8.0以上	12.3	11.9	2.5以上	5.0	4.7	±2.0	49.9	49.9	54以上	218	216	35以上	44
50-D10PP	良	8.0以上	14.7	14.5	2.5以上	5.6	5.5	±2.0	49.8	49.7	59以上	452	401	35以上	42
50-D13PP	良	8.0以上	16.5	16.3	2.5以上	5.0	4.9	±2.0	50.2	50.1	79以上	600	567	35以上	40
55-4PP	良	8.0以上	10.0	9.8	2.5以上	4.4	4.3	±2.0	54.6	54.5	40以上	186	173	35以上	50
60-4PP	良	9.0以上	10.0	10.0	3.0以上	4.5	4.2	±2.5	60.0	59.6	40以上	218	209	35以上	38
60-5PP	良	9.0以上	12.6	12.3	3.0以上	5.0	4.8	±2.5	59.8	59.8	49以上	314	303	35以上	44
60-6/D6PP	良	9.0以上	12.3	12.0	3.0以上	5.1	5.0	±2.5	59.8	59.6	54以上	317	291	35以上	40
60-D10PP	良	9.0以上	17.7	17.3	3.0以上	5.8	5.8	±2.5	59.9	59.8	59以上	284	269	35以上	43
60-D13PP	良	9.0以上	17.2	17.2	3.0以上	6.1	6.1	±2.5	59.8	59.7	79以上	391	341	35以上	42
65-4PP	良	9.0以上	10.6	10.3	3.0以上	4.9	4.9	±2.5	64.9	64.6	40以上	239	234	35以上	50
65-5PP	良	9.0以上	11.7	11.6	3.0以上	3.8	3.6	±2.5	65.1	65.1	49以上	301	281	35以上	50
65-6PP	良	9.0以上	11.7	11.5	3.0以上	3.6	3.6	±2.5	65.4	65.3	54以上	280	274	35以上	50
70-4PP	良	9.0以上	14.8	14.8	3.0以上	3.1	3.1	±2.5	70.0	69.8	40以上	187	173	35以上	52
70-5PP	良	9.0以上	15.0	14.8	3.0以上	3.2	3.1	±2.5	70.1	70.0	49以上	169	165	35以上	52
70-6/D6PP	良	9.0以上	13.2	12.7	3.0以上	5.4	5.4	±2.5	69.8	69.8	54以上	322	306	35以上	43
70-D10PP	良	9.0以上	18.5	18.2	3.0以上	5.9	5.8	±2.5	69.9	69.6	59以上	333	305	35以上	44
70-D13PP	良	9.0以上	18.5	18.2	3.0以上	5.8	5.8	±2.5	69.8	69.6	79以上	317	315	35以上	37
70-D16PP	良	9.0以上	21.9	21.7	3.0以上	6.9	6.9	±2.5	69.9	69.7	98以上	443	433	35以上	45
80-4PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	3.9	3.8	±2.5	80.0	80.0	40以上	362	334	35以上	47
80-5PP	良	9.0以上	13.5	13.3	3.0以上	4.0	3.9	±2.5	80.1	80.0	49以上	328	320	35以上	47
80-6/D6PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	5.7	5.7	±2.5	79.9	79.8	54以上	270	257	35以上	47
80-D10PP	良	9.0以上	19.4	19.3	3.0以上	6.4	6.4	±2.5	79.9	79.6	59以上	285	274	35以上	38
80-D13PP	良	9.0以上	20.2	19.6	3.0以上	6.4	6.3	±2.5	79.8	79.7	79以上	290	276	35以上	36
80-D16PP	良	9.0以上	21.4	21.4	3.0以上	6.9	6.9	±2.5	80.0	79.8	98以上	483	461	35以上	37
90-5PP	良	9.0以上	13.4	13.1	3.0以上	5.8	5.6	±2.5	90.2	89.6	49以上	381	337	35以上	53
90-6/D6PP	良	9.0以上	16.0	15.9	3.0以上	6.7	6.6	±2.5	89.9	89.8	54以上	294	290	35以上	46
90-D10PP	良	9.0以上	20.7	20.6	3.0以上	7.0	6.9	±2.5	90.0	89.8	59以上	383	379	35以上	37
90-D13PP	良	9.0以上	20.9	20.9	3.0以上	7.1	7.0	±2.5	89.8	89.7	79以上	415	401	35以上	35
※100-D10PP	良	9.0以上	21.0	20.6	3.0以上	7.5	7.2	±2.5	100.0	100.0	59以上	356	338	35以上	43
※100-D13PP	良	9.0以上	20.8	20.7	3.0以上	7.4	7.3	±2.5	99.9	99.8	79以上	328	323	35以上	39

※：100-D10PP, 100-D13PP は、JIS A 5390「鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ」の規格外品です。