


成形材料試験成績表

令和元年 8月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年 8月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	29.3
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	33.0
K35-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.1
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.0
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.5	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.3
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	19.3	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.6
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.5
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	38.0	1.0	38.0	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.8	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.9
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.1	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.5	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.1
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.0	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.7	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.7	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.1
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.1	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.3	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.6
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.3	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.5	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.0
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.3	55.0	2.0	55.6	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	85.3
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.3
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.9
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.5	27.0	1.0	26.5	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.9	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.3
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.7	90.0	3.0	89.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.4	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.1
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	69.9	25.0	1.0	24.6	90.0	3.0	90.0
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.8
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.8
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.5
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	29.9	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.5	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.7	24.0	1.0	23.8	95.0	3.0	95.2
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.7
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.3	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	94.8
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.5	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.7	65.0	2.5	64.8	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	107.5
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	105.4
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.4	82.0	2.5	81.3	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	100.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.4	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.7
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	105.1
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	103.5
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.4	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.9
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.4	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	115.0
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	29.9	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	115.2
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	96.5	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.8	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.8
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	74.1	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	100.1	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	120.2
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.8
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.3	125.0	3.0	126.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	105.9	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.5	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.6	30.0	1.0	29.8	130.0	3.0	129.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	124.0	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.9
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.4	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.8	145.0	3.0	144.4
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	125.4	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	140.1
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.4	125.0	3.0	123.8	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	144.2