

成形材料試験成績表

令和元年 9月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.94
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年 9月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.6	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	37.9
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.2	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.7
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.8	19.0	0.5	19.4	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.3
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.8	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.6
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.4
K55-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	51.9
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.7
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.6	53.0	2.0	53.7	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.3
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.7
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.1	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.8	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.8	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.2
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.9	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.2	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.6
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	77.0
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.7
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.8
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.0	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.1	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.5
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.8	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.5	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.0	85.0	2.5	85.3
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.4
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.8	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	81.9
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.2	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.7	90.0	3.0	89.8
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.5
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	89.5
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.6
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.1	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.7
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.9	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	96.4
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.7	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.2
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.1	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.0
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.6	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.3	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.8
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.8
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.3	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	107.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.4	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	105.0
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	22.5	105.0	3.0	105.4
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	29.9	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	82.0	2.5	81.0	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.5
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.0	27.0	1.0	26.5	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	95.2	41.5	2.0	41.4	110.0	3.0	109.8
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	95.0	3.0	95.9	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.5
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	74.0	27.0	1.0	27.0	123.0	3.0	121.3
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	22.3	120.0	3.0	119.0
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.5
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.2
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.3	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.6	125.0	3.0	126.2
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	105.6	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	120.3
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.9	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.5	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	129.5
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	124.2	30.0	1.0	29.3	140.0	3.0	140.1
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	123.8	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	143.8
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	126.5	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.3
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	125.0	3.0	124.5	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.6