

成形材料試験成績表

令和元年 11月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	960
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.31
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年11月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.9	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	18.8	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.1	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.4
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.2	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.7
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	14.6	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	51.2
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.4
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.4
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.8	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.6
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.2
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.8	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	79.1
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.2	8.0	0.5	8.2	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.5	62.0	2.5	62.9	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.4	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.9
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.1
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.9	27.0	1.0	26.5	88.0	2.5	88.8
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.3	85.0	2.5	85.6
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.8	60.0	2.5	60.8	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	93.6
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.5	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.7	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	22.7	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	69.5	25.0	1.0	24.6	90.0	3.0	89.2
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.4
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.5
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.7	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.2
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	78.9	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.5
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.5	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	96.0
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.2	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	94.7
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.7
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.5
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.0	27.0	1.0	26.5	108.0	3.0	106.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.1
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	104.9
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	82.0	2.5	81.1	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	105.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.3
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.7	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.3
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.5	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.1
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.0	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	114.7
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	95.1	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	109.7
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	95.2	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	114.7
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	74.4	27.0	1.0	26.5	123.0	3.0	121.9
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	119.9
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.0	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	98.7	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	118.4
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	104.7	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	124.3
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	106.1	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	120.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.2	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.1
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.1	30.0	1.0	29.2	130.0	3.0	128.7
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	123.3	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	138.9
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.4	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.4
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.6	125.0	3.0	125.1	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	139.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	123.8	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.1