

成形材料試験成績表

令和元年 12月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	964
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.1
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.95
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年12月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.1
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	37.9
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.4	38.0	1.0	37.9
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	42.9
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.6
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.3	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.4
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.0
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	18.9	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.2
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.2
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.4
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.7	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.5
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.3	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.8	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.0	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.5
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.1	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.8	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.3

項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.2	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.8	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.1	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	16.1	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.7
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.0
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	69.0	2.5	69.5	30.0	1.0	29.9	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.8	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	92.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.2	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.7	90.0	3.0	90.7
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	76.0	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	91.7
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	69.8	25.0	1.0	24.2	90.0	3.0	89.4
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.2
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.3	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.6	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.1
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.5	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.9	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.5	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.5	41.5	2.0	41.7	90.0	3.0	91.0
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.3	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.8
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	42.6	65.0	2.5	64.3	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	106.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.1	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.6
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	22.2	105.0	3.0	104.2
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	105.2
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.9	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.1	102.0	3.0	102.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.5
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.2
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	23.3	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.8
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.5	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.3
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	95.9	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.6
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.8	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.6
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	74.6	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	122.0
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.5
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.4
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	104.9	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	124.9
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	105.3	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.3
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.2	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.8	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	129.5
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	123.1	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	138.9
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	123.5	25.0	1.0	24.3	145.0	3.0	143.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	124.9	41.5	2.0	41.4	140.0	3.0	139.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	124.0	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.2