

成形材料試験成績表

令和2年1月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.1
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.81
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和 2年 1月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.7
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.3
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.3
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.4
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	54.9
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.6
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	53.3	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.1	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.7
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	20.2	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	65.9	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.5	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.3

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.4	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.6
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	16.0	67.0	2.5	67.5	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.4	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.9
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.9	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.8
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.1
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.8	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.8	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	93.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	82.2
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.7	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.4	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.1
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	69.5	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	89.5
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	91.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.9
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.8	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.9	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	89.4
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.9	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	96.4
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.7	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	76.6	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	91.2
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.5	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.0
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.8	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.3
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.6	65.0	2.5	65.2	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	107.8
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.7	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.2	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	22.4	105.0	3.0	103.7
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.4	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.5	82.0	2.5	81.4	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.4	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	105.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.4	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.2
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.8
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.4
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	98.9	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	114.6
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.6	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	115.2
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	96.7	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.3
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.6	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.0
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.1	75.0	2.5	74.3	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	121.4
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	119.0
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.5	120.0	3.0	118.8
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.5	100.0	3.0	98.9	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.4
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.5	105.0	3.0	106.0	25.0	1.0	24.3	125.0	3.0	126.5
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.6	105.0	3.0	106.4	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	121.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.2	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.3
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	114.0	3.0	114.1	30.0	1.0	29.8	130.0	3.0	129.9
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.7	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	139.6
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	143.5
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	126.3	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	141.1
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	123.8	23.0	1.0	23.3	145.0	3.0	143.6