

成形材料試験成績表

令和2年2月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.21
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和 2年 2月度







株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.8	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.6
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.3
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.5	33.0	1.0	32.7
K35-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	32.7
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.4	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.3	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.6
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	48.1
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.4
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.7	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.7
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.6
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	17.2	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	54.0	20.0	1.0	19.9	68.0	2.5	68.8
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.4	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	65.7
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.5	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.1	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	79.3
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.5	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.3	8.0	0.5	8.5	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.4

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.2	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.3	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.5
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.2	22.0	1.0	22.0	75.0	2.5	75.6
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.6	55.0	2.0	55.9	27.0	1.0	26.6	88.0	2.5	88.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	26.5	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.5	90.0	3.0	90.3
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	74.9	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	90.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.2	90.0	3.0	90.3
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	91.5
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.6
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.7	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.0	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	94.6
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	76.5	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.1
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.3	23.0	1.0	22.2	95.0	3.0	94.8
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.7	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.3
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.8	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	107.7
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.2	105.0	3.0	104.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	22.4	105.0	3.0	105.1
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.4	82.0	2.5	81.0	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.4
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.3
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	103.8
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.4
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.5	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.1	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.6
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.5	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.3
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.5	95.0	3.0	96.1	41.5	2.0	41.4	110.0	3.0	110.6
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.2	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.1
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	75.2	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	122.4
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	119.8
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	98.8	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	118.9
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.2
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.0	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	124.6
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	105.5	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.5
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.3	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.1
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	114.3	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	130.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	123.8	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.6
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.2	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	15.0	125.0	3.0	126.4	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.4
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	123.6	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	143.5