

成形材料試験成績表

令和2年4月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.85
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


令和 2年 4月度



株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.7
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	42.8
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.7	43.0	2.0	43.5
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.9
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.5	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	51.7
K55-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.2
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.7
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.5	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.7	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.2
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	53.1	20.0	1.0	20.2	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.8	27.0	1.0	26.3	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.5	22.0	1.0	21.8	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.1	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	29.9	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.6	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.1
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.7
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.5	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.0
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.8	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.2
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	93.3
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.0
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.1	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	90.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.2	90.0	3.0	89.3
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.9
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.1
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.3
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	79.0	2.5	79.1	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.6
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.9	25.0	1.0	25.0	96.0	3.0	96.4
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.7	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.9	24.0	1.0	23.5	95.0	3.0	95.4
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.7	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.4
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.6	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.2	23.0	1.0	22.2	95.0	3.0	94.7
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.7
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	43.4	65.0	2.5	65.1	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	108.5
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.1	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.6
K110-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	105.1
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.5	82.0	2.5	81.6	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	102.1
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.7
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.9	27.0	1.0	26.2	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	94.7	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	114.9
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.5	95.0	3.0	95.6	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	110.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.2
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	74.9	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	122.3
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	22.6	120.0	3.0	119.3
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	98.9	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	118.6
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	98.9	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	119.1
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.1	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.0	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	119.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.7	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.3
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	114.4	30.0	1.0	29.7	130.0	3.0	130.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	123.4	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	139.2
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.3	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.2	41.5	2.0	41.4	140.0	3.0	140.1
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.1	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	143.9