

成形材料試験成績表

令和2年7月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.39
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書





令和 2年 7月度



株式会社 未来樹

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.5	33.0	1.0	33.1
K35-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	33.2
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.1
K45-3-3	良		30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.2	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.4
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.5	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良		30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	18.9	48.0	2.0	47.5
K50-6-4	良		30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.8
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	48.0
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.2
K55-5-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.8	52.0	2.0	52.5
K55-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.8
K60-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	54.9
K65-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.3	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	67.0
K70-10-10	良		18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良		30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.9	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	66.3
K80-4-4L	良		30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良		30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.1
K80-6-6L	良		30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良		20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.5	69.0	2.5	68.5	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.2	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.7	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.4	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.6
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.1	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.5
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.3	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.0
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	84.8
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	85.9
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.8	60.0	2.5	59.9	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	92.7
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.2
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	17.2	76.0	2.5	75.7	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.9
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.5	90.0	3.0	89.7
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.3	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.9
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	89.3
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.5
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.8
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.5
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.1	30.0	1.0	29.9	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.7	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.8	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.6	24.0	1.0	23.3	95.0	3.0	95.1
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.2	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.0
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.4	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.6	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	107.5
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.9	27.0	1.0	26.2	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	105.3
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	88.9	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.5
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	81.6	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	104.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	104.4
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.1	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	94.5	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	114.7
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	96.0	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.6
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.6	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.7
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.0	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	122.4
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.2	100.0	3.0	99.2	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	118.4
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.4
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.1
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.4	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.6	105.0	3.0	104.9	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	119.5
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.8	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	113.9	30.0	1.0	29.3	130.0	3.0	129.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	124.1	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	139.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	123.8	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.5	125.0	3.0	126.2	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	124.6	23.0	1.0	22.9	145.0	3.0	144.8