

鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ 成形材料試験成績表 (JIS A 5390)

令和2年 10月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0 以上	12.8
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56 以上	25.19
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94 以上	10.48
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	125 以上	151

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

令和 2年10月度



株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
18-3.2PP	良	6.5以上	7.3	7.2	1.5以上	1.7	1.6	±0.5	18.4	18.1	35以上	262	242	25以上	42
18-4PP	良	6.5以上	7.7	7.6	1.5以上	1.6	1.6	±0.5	18.3	18.3	40以上	225	197	25以上	39
20-4PP	良	7.0以上	7.3	7.1	2.0以上	2.3	2.2	±1.0	19.9	19.9	40以上	125	120	30以上	46
25-3.2PP	良	7.0以上	8.6	8.6	2.0以上	2.1	2.1	±1.0	25.4	24.9	35以上	141	106	30以上	41
25-4PP	良	7.0以上	8.9	8.7	2.0以上	2.1	2.1	±1.0	25.0	25.0	40以上	192	189	30以上	43
25-4APP	良	7.0以上	8.8	8.8	2.0以上	2.7	2.5	±1.0	25.6	25.4	40以上	365	335	30以上	31
25-6PP	良	7.0以上	9.7	9.7	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	25.0	24.9	54以上	158	152	30以上	37
29-4PP	良	7.0以上	9.5	9.3	2.0以上	3.7	3.6	±1.0	29.6	29.3	40以上	467	416	30以上	33
30-3.2/4PP	良	7.0以上	8.6	8.5	2.0以上	3.1	3.0	±1.0	29.9	29.6	40以上	165	162	30以上	36
30-5PP	良	7.0以上	9.8	9.6	2.0以上	2.3	2.2	±1.0	29.9	29.7	49以上	165	149	30以上	41
30-6PP	良	7.0以上	9.8	9.6	2.0以上	2.1	2.0	±1.0	30.2	30.2	54以上	192	184	30以上	40
35-3.2/4PP	良	7.0以上	9.0	8.7	2.0以上	3.6	3.5	±1.0	35.1	35.0	40以上	157	154	30以上	42
35-5PP	良	7.0以上	7.7	7.6	2.0以上	3.4	3.4	±1.0	34.9	34.8	49以上	145	129	30以上	44
35-6/D6PP	良	7.0以上	8.3	8.0	2.0以上	3.4	3.3	±1.0	34.9	34.9	54以上	185	182	30以上	41
35-D10PP	良	7.0以上	11.4	11.3	2.0以上	3.1	3.0	±1.0	34.3	34.2	59以上	358	347	30以上	32
37-D6PP	良	7.0以上	11.9	11.8	2.0以上	5.5	5.4	±1.0	36.9	36.9	54以上	511	497	30以上	39
40-3.2PP	良	8.0以上	10.6	10.4	2.5以上	2.7	2.7	±2.0	39.9	39.8	35以上	129	119	35以上	50
40-4PP	良	8.0以上	10.0	9.6	2.5以上	2.8	2.7	±2.0	40.1	39.9	40以上	174	171	35以上	40
40-5PP	良	8.0以上	10.2	10.1	2.5以上	3.4	3.3	±2.0	40.0	39.9	49以上	211	203	35以上	41
40-6/D6PP	良	8.0以上	9.2	9.0	2.5以上	3.5	3.3	±2.0	40.0	39.8	54以上	172	170	35以上	49
40-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.8	2.5以上	5.1	4.8	±2.0	40.0	39.8	59以上	535	512	35以上	39
45-3.2PP	良	8.0以上	9.6	9.6	2.5以上	3.1	3.1	±2.0	45.2	45.1	35以上	146	128	35以上	56
45-4PP	良	8.0以上	10.0	9.7	2.5以上	3.7	3.6	±2.0	45.2	45.0	40以上	177	176	35以上	43
45-5PP	良	8.0以上	10.5	10.3	2.5以上	4.3	4.2	±2.0	45.0	45.0	49以上	251	247	35以上	43
45-6/D6PP	良	8.0以上	10.0	9.9	2.5以上	4.3	4.3	±2.0	44.9	44.8	54以上	284	268	35以上	39
45-D10PP	良	8.0以上	13.8	13.7	2.5以上	3.9	3.7	±2.0	45.4	45.0	59以上	441	424	35以上	45
47-D13PP	良	8.0以上	11.9	11.5	2.5以上	4.0	3.6	±2.0	47.8	47.4	79以上	580	531	35以上	36

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
50-4PP	良	8.0以上	10.2	10.0	2.5以上	3.9	3.7	±2.0	50.0	50.0	40以上	192	191	35以上	45
50-5PP	良	8.0以上	11.8	11.4	2.5以上	4.0	3.9	±2.0	50.1	49.8	49以上	280	278	35以上	46
50-6/D6PP	良	8.0以上	12.2	12.0	2.5以上	4.9	4.9	±2.0	50.1	49.9	54以上	241	229	35以上	44
50-D10PP	良	8.0以上	14.9	14.5	2.5以上	5.6	5.4	±2.0	49.8	49.8	59以上	340	336	35以上	42
50-D13PP	良	8.0以上	16.5	16.1	2.5以上	4.9	4.8	±2.0	50.3	50.0	79以上	570	508	35以上	40
55-4PP	良	8.0以上	10.0	10.0	2.5以上	4.4	4.4	±2.0	54.8	54.6	40以上	185	180	35以上	50
60-4PP	良	9.0以上	10.4	10.3	3.0以上	4.5	4.5	±2.5	59.9	59.8	40以上	221	206	35以上	38
60-5PP	良	9.0以上	12.3	12.1	3.0以上	5.0	4.9	±2.5	60.0	59.9	49以上	313	306	35以上	44
60-6/D6PP	良	9.0以上	12.0	12.0	3.0以上	4.9	4.9	±2.5	60.1	59.6	54以上	321	299	35以上	40
60-D10PP	良	9.0以上	17.5	17.1	3.0以上	6.0	6.0	±2.5	59.8	59.7	59以上	316	311	35以上	43
60-D13PP	良	9.0以上	17.3	17.2	3.0以上	6.1	6.0	±2.5	60.0	59.8	79以上	313	309	35以上	42
65-4PP	良	9.0以上	10.4	10.3	3.0以上	5.0	4.9	±2.5	64.9	64.8	40以上	246	230	35以上	50
65-5PP	良	9.0以上	11.7	11.5	3.0以上	3.7	3.7	±2.5	65.4	65.0	49以上	280	276	35以上	50
65-6PP	良	9.0以上	11.4	11.4	3.0以上	3.6	3.6	±2.5	65.3	65.2	54以上	269	254	35以上	50
70-4PP	良	9.0以上	15.1	14.9	3.0以上	3.1	3.0	±2.5	69.9	69.8	40以上	162	146	35以上	52
70-5PP	良	9.0以上	14.9	14.7	3.0以上	3.1	3.0	±2.5	70.1	70.1	49以上	177	167	35以上	52
70-6/D6PP	良	9.0以上	13.0	12.8	3.0以上	5.5	5.3	±2.5	70.1	69.5	54以上	312	292	35以上	43
70-D10PP	良	9.0以上	18.5	18.4	3.0以上	6.1	5.8	±2.5	69.8	69.5	59以上	351	332	35以上	44
70-D13PP	良	9.0以上	18.4	18.3	3.0以上	5.9	5.7	±2.5	69.8	69.8	79以上	341	332	35以上	37
70-D16PP	良	9.0以上	21.9	21.9	3.0以上	6.9	6.8	±2.5	69.8	69.6	98以上	449	443	35以上	45
80-4PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	3.9	3.8	±2.5	80.2	80.1	40以上	299	291	35以上	47
80-5PP	良	9.0以上	13.6	13.4	3.0以上	3.9	3.8	±2.5	80.2	80.2	49以上	288	278	35以上	47
80-6/D6PP	良	9.0以上	13.9	13.7	3.0以上	5.8	5.6	±2.5	80.0	79.8	54以上	265	249	35以上	47
80-D10PP	良	9.0以上	19.8	19.3	3.0以上	6.5	6.3	±2.5	79.8	79.6	59以上	314	300	35以上	38
80-D13PP	良	9.0以上	20.1	19.7	3.0以上	6.5	6.4	±2.5	79.8	79.6	79以上	293	286	35以上	36
80-D16PP	良	9.0以上	21.9	21.8	3.0以上	7.0	6.8	±2.5	80.0	79.8	98以上	416	389	35以上	37
90-5PP	良	9.0以上	13.7	13.1	3.0以上	5.6	5.5	±2.5	90.0	89.7	49以上	311	308	35以上	53
90-6/D6PP	良	9.0以上	16.1	15.6	3.0以上	6.4	6.3	±2.5	89.9	89.9	54以上	278	249	35以上	46
90-D10PP	良	9.0以上	20.8	20.8	3.0以上	7.0	6.9	±2.5	90.1	90.0	59以上	381	374	35以上	37
90-D13PP	良	9.0以上	20.9	20.7	3.0以上	7.0	7.0	±2.5	89.8	89.7	79以上	407	384	35以上	35
※100-D10PP	良	9.0以上	20.7	20.7	3.0以上	7.4	7.3	±2.5	99.8	99.8	59以上	345	338	35以上	43
※100-D13PP	良	9.0以上	21.0	20.9	3.0以上	7.2	7.1	±2.5	99.9	99.7	79以上	342	321	35以上	39

※：100-D10PP, 100-D13PP は、JIS A 5390「鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ」の規格外品です。