

鉄筋コンクリート製品用プラスチックペーサ 成形材料試験成績表 (JIS A 5390)

令和3年11月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0 以上	13.7
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56 以上	25.52
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94 以上	10.48
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	125 以上	151

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

令和 3年11月度



株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
18-3.2PP	良	6.5以上	7.7	7.5	1.5以上	1.7	1.7	±0.5	18.2	17.9	35以上	262	242	25以上	42
18-4PP	良	6.5以上	7.7	7.4	1.5以上	1.8	1.7	±0.5	18.3	18.0	40以上	225	197	25以上	39
20-4PP	良	7.0以上	7.4	7.3	2.0以上	2.3	2.1	±1.0	20.0	20.0	40以上	125	120	30以上	46
25-3.2PP	良	7.0以上	8.6	8.6	2.0以上	2.0	2.0	±1.0	25.4	25.1	35以上	141	106	30以上	41
25-4PP	良	7.0以上	9.0	8.8	2.0以上	2.3	2.2	±1.0	25.2	24.8	40以上	192	189	30以上	43
25-4APP	良	7.0以上	8.8	8.8	2.0以上	2.7	2.7	±1.0	25.2	25.0	40以上	365	335	30以上	31
25-6PP	良	7.0以上	9.7	9.7	2.0以上	2.4	2.3	±1.0	25.1	25.1	54以上	158	152	30以上	37
29-4PP	良	7.0以上	9.3	9.3	2.0以上	3.7	3.5	±1.0	29.3	29.0	40以上	467	416	30以上	33
30-3.2/4PP	良	7.0以上	8.5	8.3	2.0以上	3.0	2.9	±1.0	29.8	29.7	40以上	165	162	30以上	36
30-5PP	良	7.0以上	9.5	9.5	2.0以上	2.2	2.2	±1.0	30.0	29.6	49以上	165	149	30以上	41
30-6PP	良	7.0以上	9.8	9.7	2.0以上	2.1	2.0	±1.0	30.3	30.2	54以上	192	184	30以上	40
35-3.2/4PP	良	7.0以上	8.6	8.6	2.0以上	3.7	3.5	±1.0	35.1	35.0	40以上	157	154	30以上	42
35-5PP	良	7.0以上	7.6	7.6	2.0以上	3.4	3.3	±1.0	35.0	34.7	49以上	145	129	30以上	44
35-6/D6PP	良	7.0以上	8.1	8.1	2.0以上	3.1	3.1	±1.0	35.1	35.0	54以上	185	182	30以上	41
35-D10PP	良	7.0以上	11.4	11.2	2.0以上	3.2	3.0	±1.0	34.3	34.1	59以上	358	347	30以上	32
37-D6PP	良	7.0以上	12.2	12.2	2.0以上	5.4	5.3	±1.0	37.1	36.8	54以上	511	497	30以上	39
40-3.2PP	良	8.0以上	10.4	10.3	2.5以上	2.6	2.5	±2.0	40.0	40.0	35以上	129	119	35以上	50
40-4PP	良	8.0以上	9.9	9.8	2.5以上	2.9	2.7	±2.0	40.0	40.0	40以上	174	171	35以上	40
40-5PP	良	8.0以上	10.3	10.2	2.5以上	3.5	3.4	±2.0	40.1	39.8	49以上	211	203	35以上	41
40-6/D6PP	良	8.0以上	9.4	9.2	2.5以上	3.5	3.5	±2.0	39.9	39.8	54以上	172	170	35以上	49
40-D10PP	良	8.0以上	13.5	13.5	2.5以上	5.2	4.9	±2.0	40.3	40.2	59以上	535	512	35以上	39
45-3.2PP	良	8.0以上	9.8	9.7	2.5以上	3.2	2.9	±2.0	45.0	44.9	35以上	146	128	35以上	56
45-4PP	良	8.0以上	9.8	9.6	2.5以上	3.7	3.7	±2.0	45.1	45.0	40以上	177	176	35以上	43
45-5PP	良	8.0以上	10.4	10.2	2.5以上	4.2	4.2	±2.0	44.9	44.9	49以上	251	247	35以上	43
45-6/D6PP	良	8.0以上	10.1	9.9	2.5以上	4.6	4.5	±2.0	45.1	44.9	54以上	284	268	35以上	39
45-D10PP	良	8.0以上	13.7	13.6	2.5以上	3.8	3.6	±2.0	45.5	45.5	59以上	441	424	35以上	45
47-D13PP	良	8.0以上	11.9	11.7	2.5以上	3.7	3.6	±2.0	47.4	47.4	79以上	580	531	35以上	36

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 (mm)									圧縮強さ (N)			開孔率 (%)	
		(巾) a			(巾) b			(外径) d						α	
		JIS	測定値		JIS	測定値		JIS	測定値		JIS	測定値		JIS	測定値
		規格値	最大	最小	規格値	最大	最小	規格値	最大	最小	規格値	最大	最小	規格値	
50-4PP	良	8.0以上	10.3	10.0	2.5以上	3.8	3.8	±2.0	50.1	50.0	40以上	192	191	35以上	45
50-5PP	良	8.0以上	11.5	11.3	2.5以上	4.1	4.0	±2.0	50.0	49.8	49以上	280	278	35以上	46
50-6/D6PP	良	8.0以上	12.2	11.9	2.5以上	4.9	4.8	±2.0	50.1	50.1	54以上	241	229	35以上	44
50-D10PP	良	8.0以上	15.0	14.9	2.5以上	5.4	5.4	±2.0	50.0	50.0	59以上	340	336	35以上	42
50-D13PP	良	8.0以上	16.3	16.0	2.5以上	4.9	4.8	±2.0	50.4	50.1	79以上	570	508	35以上	40
55-4PP	良	8.0以上	9.9	9.7	2.5以上	4.3	4.3	±2.0	54.9	54.7	40以上	185	180	35以上	50
60-4PP	良	9.0以上	10.1	10.0	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	59.9	59.8	40以上	221	206	35以上	38
60-5PP	良	9.0以上	12.3	12.2	3.0以上	4.9	4.9	±2.5	60.0	59.9	49以上	313	306	35以上	44
60-6/D6PP	良	9.0以上	11.8	11.8	3.0以上	5.0	5.0	±2.5	60.1	59.8	54以上	321	299	35以上	40
60-D10PP	良	9.0以上	17.6	17.3	3.0以上	6.0	5.9	±2.5	60.1	59.8	59以上	316	311	35以上	43
60-D13PP	良	9.0以上	17.5	17.4	3.0以上	6.1	6.0	±2.5	60.0	59.8	79以上	313	309	35以上	42
65-4PP	良	9.0以上	10.7	10.6	3.0以上	5.0	4.8	±2.5	64.9	64.7	40以上	246	230	35以上	50
65-5PP	良	9.0以上	11.9	11.9	3.0以上	3.7	3.6	±2.5	65.6	65.2	49以上	280	276	35以上	50
65-6PP	良	9.0以上	11.6	11.3	3.0以上	3.7	3.5	±2.5	65.1	65.0	54以上	269	254	35以上	50
70-4PP	良	9.0以上	15.0	15.0	3.0以上	3.1	3.1	±2.5	69.9	69.8	40以上	162	146	35以上	52
70-5PP	良	9.0以上	14.9	14.8	3.0以上	3.2	3.1	±2.5	70.0	69.9	49以上	177	167	35以上	52
70-6/D6PP	良	9.0以上	13.1	13.1	3.0以上	5.6	5.4	±2.5	69.9	69.6	54以上	312	292	35以上	43
70-D10PP	良	9.0以上	18.7	18.1	3.0以上	6.1	6.0	±2.5	69.9	69.8	59以上	351	332	35以上	44
70-D13PP	良	9.0以上	18.8	18.2	3.0以上	5.9	5.9	±2.5	69.6	69.6	79以上	341	332	35以上	37
70-D16PP	良	9.0以上	21.9	21.6	3.0以上	7.0	6.8	±2.5	69.9	69.6	98以上	449	443	35以上	45
80-4PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	3.9	3.8	±2.5	80.1	80.0	40以上	299	291	35以上	47
80-5PP	良	9.0以上	13.8	13.8	3.0以上	4.0	3.8	±2.5	80.0	80.0	49以上	288	278	35以上	47
80-6/D6PP	良	9.0以上	13.8	13.7	3.0以上	5.8	5.8	±2.5	79.6	79.6	54以上	265	249	35以上	47
80-D10PP	良	9.0以上	19.7	19.3	3.0以上	6.3	6.2	±2.5	80.1	79.8	59以上	314	300	35以上	38
80-D13PP	良	9.0以上	19.8	19.6	3.0以上	6.4	6.4	±2.5	80.0	79.5	79以上	293	286	35以上	36
80-D16PP	良	9.0以上	22.0	21.9	3.0以上	7.1	7.0	±2.5	80.0	79.9	98以上	416	389	35以上	37
90-5PP	良	9.0以上	13.5	13.1	3.0以上	5.7	5.6	±2.5	90.0	90.0	49以上	311	308	35以上	53
90-6/D6PP	良	9.0以上	15.9	15.6	3.0以上	6.6	6.3	±2.5	90.0	89.9	54以上	278	249	35以上	46
90-D10PP	良	9.0以上	20.8	20.4	3.0以上	7.1	7.1	±2.5	90.1	89.8	59以上	381	374	35以上	37
90-D13PP	良	9.0以上	20.9	20.9	3.0以上	7.1	7.0	±2.5	89.9	89.7	79以上	407	384	35以上	35
※100-D10PP	良	9.0以上	21.1	20.9	3.0以上	7.5	7.3	±2.5	99.9	99.9	59以上	345	338	35以上	43
※100-D13PP	良	9.0以上	21.2	20.7	3.0以上	7.4	7.3	±2.5	100.0	100.0	79以上	342	321	35以上	39

※：100-D10PP, 100-D13PP は、JIS A 5390「鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ」の規格外品です。