

成形材料試験成績表

令和4年 12月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.28
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ヒカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

令和 4年12月度




株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



形状A

形状B

項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm			
B20－3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.6	6.0	0.5	6.0	5.7	20.0	1.0	19.8	19.7
B25－3	良	A	10.0	0.5	10.0	9.6	6.0	0.5	6.1	5.9	20.0	1.0	20.3	20.1
B31－4	良	A	10.0	0.5	9.9	9.6	6.0	0.5	5.7	5.5	30.0	1.0	29.5	29.4
B31－5	良	A	10.5	0.5	10.6	10.1	6.0	0.5	6.0	5.6	43.0	1.0	42.7	42.6
B35－4	良	A	10.0	0.5	10.1	9.9	6.0	0.5	5.9	5.6	29.0	1.0	29.0	28.9
B35－5	良	A	11.0	0.5	11.0	10.7	6.0	0.5	6.1	5.9	43.0	1.0	42.4	42.0
B40－5	良	A	12.0	0.5	11.9	11.7	6.0	0.5	5.9	5.6	46.0	1.0	46.5	46.4
B45－5	良	A	11.0	0.5	10.9	10.8	6.0	0.5	5.9	5.6	43.0	1.0	42.7	42.4
B70－6	良	A	15.5	0.5	15.5	15.1	10.0	0.5	9.7	9.6	45.0	1.0	44.8	44.7
B80－6	良	A	15.5	0.5	15.6	15.5	10.0	0.5	10.2	10.1	45.0	1.0	44.9	44.5