

ジョイント用インサート、インサートハンガー、スクリューハンガー、ダブルハンガー
成形材料試験成績表

令和5年 3月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリプロピレン・ガラス繊維強化

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	1,050 ± 30	1,063
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	110 以上	122
曲げ弾性率	JIS K 7203	N/mm ²	3,500 以上	4,443
曲げ強度	JIS K 7203	N/mm ²	130 以上	137
ロックウエル硬度	JIS K 7202	Rスケール	105 以上	113
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	25 以上	27
熱変形温度	JIS K 7207	°C	150 以上	158

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。