

成形材料試験成績表

令和6年 11月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

令和 6年11月度




株式会社 未来樹塾





〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)																備 考
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W				(かぶり) K1				
			規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		
					最大	最小			最大	最小			最大	最小			最大	最小	
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	
E12-3	良	A	7.5	0.5	7.9	7.5	2.5	0.5	2.5	2.4	27.0	1.0	26.6	26.5	12.0	1.0	11.7	11.6	
E14-3	良	A	7.5	0.5	7.6	7.5	2.5	0.5	2.5	2.4	30.0	1.0	29.8	29.5	14.0	1.0	14.0	13.9	
E16-3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.6	2.5	0.5	2.8	2.7	35.0	1.0	34.8	34.5	16.0	1.0	15.8	15.7	
E18-4	良	A	12.0	0.5	12.0	11.8	3.0	0.5	2.9	2.8	39.0	1.0	39.0	38.8	18.0	1.0	17.7	17.6	
E20-4	良	A	12.5	0.5	12.4	12.3	3.0	0.5	3.0	2.7	40.0	1.0	39.9	39.8	20.0	1.0	19.7	19.6	
E22-5	良	B	15.0	0.5	15.1	15.0	4.0	0.5	4.2	4.0	50.0	1.0	49.3	49.2	22.0	1.0	22.8	22.5	K1値:ラ筋φ5.0使用時
E23-4	良	A	13.0	0.5	12.9	12.8	3.0	0.5	3.0	2.9	40.0	1.0	40.0	39.8	23.0	1.0	23.6	23.5	
E25-5T	良	B	14.0	0.5	14.4	14.2	5.0	0.5	5.3	5.1	48.0	1.0	48.0	47.9	25.0	1.0	25.2	25.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E28-5	良	A	14.0	0.5	13.8	13.6	3.0	0.5	3.4	3.1	40.0	1.0	40.3	40.0	28.0	1.0	28.8	28.7	
E30-5T	良	B	14.0	0.5	13.9	13.8	5.0	0.5	5.4	5.3	48.0	1.0	47.8	47.6	30.0	1.0	30.0	29.6	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E30-6	良	B	16.0	0.5	15.9	15.8	5.0	0.5	5.0	4.9	49.0	1.0	48.7	48.6	30.0	1.0	30.5	30.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E40-5	良	B	18.0	0.5	17.9	17.8	5.0	0.5	5.0	4.9	52.0	1.0	51.9	51.8	40.0	1.0	40.5	40.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E40-6	良	B	16.0	0.5	16.0	15.9	5.0	0.5	4.8	4.7	49.0	1.0	49.7	49.6	40.0	1.0	40.1	40.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E45-5	良	B	18.0	0.5	17.7	17.6	5.0	0.5	5.2	5.0	52.0	1.0	51.8	51.6	45.0	1.0	45.2	45.1	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E50-5	良	B	18.0	0.5	17.8	17.6	5.0	0.5	5.2	5.0	52.0	1.0	51.7	51.6	50.0	1.0	49.7	49.6	K1値:ラ筋φ6.0使用時