

成形材料試験成績表

令和7年 4月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.1
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.79
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

令和 7年 4月度




株式会社 未来樹塾





〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)																備 考
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W				(かぶり) K1				
			規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		
					最大	最小			最大	最小			最大	最小			最大	最小	
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	
E12-3	良	A	7.5	0.5	7.8	7.3	2.5	0.5	2.6	2.5	27.0	1.0	26.6	26.3	12.0	1.0	11.7	11.6	
E14-3	良	A	7.5	0.5	7.6	7.5	2.5	0.5	2.5	2.3	30.0	1.0	29.6	29.2	14.0	1.0	14.1	13.9	
E16-3	良	A	10.0	0.5	9.7	9.6	2.5	0.5	2.8	2.7	35.0	1.0	34.7	34.5	16.0	1.0	15.7	15.6	
E18-4	良	A	12.0	0.5	11.8	11.7	3.0	0.5	3.3	3.0	39.0	1.0	39.0	38.9	18.0	1.0	17.6	17.5	
E20-4	良	A	12.5	0.5	12.4	12.3	3.0	0.5	3.1	2.9	40.0	1.0	39.7	39.5	20.0	1.0	19.7	19.6	
E22-5	良	B	15.0	0.5	15.0	14.8	4.0	0.5	4.0	3.8	50.0	1.0	49.5	49.3	22.0	1.0	22.8	22.6	K1値:ラ筋φ5.0使用時
E23-4	良	A	13.0	0.5	12.9	12.7	3.0	0.5	3.0	2.9	40.0	1.0	39.9	39.8	23.0	1.0	23.6	23.5	
E25-5T	良	B	14.0	0.5	14.3	14.1	5.0	0.5	5.5	5.2	48.0	1.0	48.2	47.9	25.0	1.0	25.2	25.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E28-5	良	A	14.0	0.5	13.7	13.6	3.0	0.5	3.1	3.0	40.0	1.0	40.2	40.1	28.0	1.0	28.8	28.7	
E30-5T	良	B	14.0	0.5	14.4	13.8	5.0	0.5	5.3	5.1	48.0	1.0	48.0	47.5	30.0	1.0	29.8	29.7	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E30-6	良	B	16.0	0.5	15.8	15.7	5.0	0.5	5.0	4.9	49.0	1.0	48.7	48.6	30.0	1.0	30.5	30.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E40-5	良	B	18.0	0.5	18.0	17.6	5.0	0.5	5.2	5.1	52.0	1.0	52.1	52.0	40.0	1.0	40.6	40.5	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E40-6	良	B	16.0	0.5	16.2	16.0	5.0	0.5	4.8	4.7	49.0	1.0	49.8	49.7	40.0	1.0	40.1	40.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E45-5	良	B	18.0	0.5	17.7	17.6	5.0	0.5	5.1	4.9	52.0	1.0	52.0	51.9	45.0	1.0	45.2	45.1	K1値:ラ筋φ6.0使用時
E50-5	良	B	18.0	0.5	18.0	17.8	5.0	0.5	4.9	4.8	52.0	1.0	51.9	51.6	50.0	1.0	49.9	49.7	K1値:ラ筋φ6.0使用時