

成形材料試験成績表

令和7年 8月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.80
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ 試験成績書

令和 7年 8月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.8	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.6
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.7
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.2
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.2
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.8
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.3	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.7
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.0	19.0	0.5	18.9	48.0	2.0	48.1
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.7
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.6	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.6
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.4	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.6
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.4
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.0
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.2	20.0	1.0	19.7	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.5	16.0	0.5	16.0	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	66.6
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.3	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.7	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.2
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.0	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.5	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	76.8

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.9	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.6
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	21.9	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.8	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.1
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.1	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.9
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.4	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.8	88.0	2.5	87.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.6	85.0	2.5	85.1
K90-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	60.2	27.0	1.0	26.8	93.0	3.0	92.8
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.5	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	90.2
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.3	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.0
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.5	90.0	3.0	89.4
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.4
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.4
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	29.9	95.0	3.0	95.2
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.7	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.8	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.1	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	76.5	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.1
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.3	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	94.8
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.5
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	43.0	2.0	42.8	65.0	2.5	65.3	27.0	1.0	26.6	108.0	3.0	108.1
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.9	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	82.0	2.5	81.9	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.8
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.7
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.0	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.2	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.7
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	115.0
K120-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	95.5	41.5	2.0	41.7	110.0	3.0	110.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.7	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.6
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	74.9	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	122.4
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	119.6
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.9
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.4	105.0	3.0	105.1	25.0	1.0	24.2	125.0	3.0	125.5
K130-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.7	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.5
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.7	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.5
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.8	114.0	3.0	113.5	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	129.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	123.4	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	138.9
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	123.8	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.1
K150-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	126.3	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	141.2
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.5	125.0	3.0	124.0	23.0	1.0	22.9	145.0	3.0	144.5