

成形材料試験成績表

令和8年 1月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.06
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。


鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

令和 8年 1月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



形状A

形状B

項目 種類	外観 形状	寸法規格値及び許容差 (mm)												
		(厚さ) T1				(厚さ) T2				(巾) W				
		規格値 mm	許容差 ±	測定値		規格値 mm	許容差 ±	測定値		規格値 mm	許容差 ±	測定値		
				最大	最小			最大	最小			最大	最小	
B20-3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.7	6.0	0.5	5.9	5.7	20.0	1.0	20.1	19.6
B25-3	良	A	10.0	0.5	10.0	9.7	6.0	0.5	6.1	6.0	20.0	1.0	20.0	19.9
B31-4	良	A	10.0	0.5	9.8	9.7	6.0	0.5	5.7	5.6	30.0	1.0	29.8	29.7
B31-5	良	A	10.5	0.5	10.4	10.2	6.0	0.5	5.9	5.8	43.0	1.0	42.6	42.3
B35-4	良	A	10.0	0.5	10.0	9.9	6.0	0.5	5.8	5.7	29.0	1.0	28.9	28.4
B35-5	良	A	11.0	0.5	10.9	10.5	6.0	0.5	6.1	5.9	43.0	1.0	42.7	42.4
B40-5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.7	6.0	0.5	5.8	5.7	46.0	1.0	46.6	46.3
B45-5	良	A	11.0	0.5	10.9	10.7	6.0	0.5	5.8	5.7	43.0	1.0	42.9	42.5
B70-6	良	B	15.5	0.5	15.4	15.3	10.0	0.5	10.0	9.8	45.0	1.0	44.7	44.4
B80-6	良	B	15.5	0.5	15.4	15.2	10.0	0.5	10.2	10.1	45.0	1.0	44.7	44.5