

成形材料試験成績表

令和8年 1月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.06
デュロメータ硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(Е形スペーサ)試験成績表

令和 8 年 1 月度




株式会社 未来樹脂





〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

Aタイプ
(押し込み式)



Bタイプ
(テコ式)



項目 種類	外観形状 形狀	寸法規格値及び許容差 (mm)																		備考		
		(厚さ) T 1						(厚さ) T 2						(巾) W								
		規格値		許容差		測定値		規格値		許容差		測定値		規格値		許容差		測定値				
		最大	最小	最大	最小	mm	±	mm	mm	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
E12-3	良 A	7.5	0.5	7.7	7.5	2.5	0.5	2.6	2.5	27.0	1.0	26.6	26.2	12.0	1.0	11.7	11.6					
E14-3	良 A	7.5	0.5	7.3	7.2	2.5	0.5	2.4	2.3	30.0	1.0	29.7	29.5	14.0	1.0	13.9	13.8					
E16-3	良 A	10.0	0.5	10.0	9.9	2.5	0.5	2.7	2.5	35.0	1.0	35.0	34.5	16.0	1.0	15.8	15.6					
E18-4	良 A	12.0	0.5	11.9	11.7	3.0	0.5	3.0	2.9	39.0	1.0	39.1	38.7	18.0	1.0	17.6	17.5					
E20-4	良 A	12.5	0.5	12.4	12.1	3.0	0.5	3.1	2.7	40.0	1.0	40.1	39.9	20.0	1.0	19.7	19.6					
E22-5	良 B	15.0	0.5	15.0	14.9	4.0	0.5	4.0	3.9	50.0	1.0	49.7	49.5	22.0	1.0	22.7	22.5	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E23-4	良 A	13.0	0.5	12.8	12.7	3.0	0.5	3.1	3.0	40.0	1.0	39.9	39.6	23.0	1.0	23.6	23.5					
E25-5T	良 B	14.0	0.5	14.4	14.3	5.0	0.5	5.3	5.2	48.0	1.0	48.1	47.9	25.0	1.0	25.3	25.1	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E28-5	良 A	14.0	0.5	13.8	13.7	3.0	0.5	3.3	3.2	40.0	1.0	40.2	40.0	28.0	1.0	28.8	28.7					
E30-5T	良 B	14.0	0.5	14.3	14.1	5.0	0.5	5.1	5.0	48.0	1.0	48.0	47.8	30.0	1.0	29.7	29.6	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E30-6	良 B	16.0	0.5	16.0	15.8	5.0	0.5	5.3	5.0	49.0	1.0	48.8	48.6	30.0	1.0	30.5	30.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E40-5	良 B	18.0	0.5	18.0	17.6	5.0	0.5	5.1	5.0	52.0	1.0	52.1	52.0	40.0	1.0	40.5	40.4	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E40-6	良 B	16.0	0.5	15.9	15.8	5.0	0.5	5.0	4.8	49.0	1.0	49.8	49.7	40.0	1.0	40.1	40.0	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E45-5	良 B	18.0	0.5	17.6	17.5	5.0	0.5	5.2	4.8	52.0	1.0	51.7	51.6	45.0	1.0	45.3	45.1	K1値:ラ筋φ6.0使用時				
E50-5	良 B	18.0	0.5	17.8	17.7	5.0	0.5	5.1	4.9	52.0	1.0	51.8	51.6	50.0	1.0	50.0	49.8	K1値:ラ筋φ6.0使用時				