

成形材料試験成績表

令和8年 1月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.06
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


令和 8年 1月度



株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	29.0
K30-3-3	良		30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.9	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	37.9
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.9
K45-3-3	良		30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.7	43.0	2.0	43.8
K45-5-4	良		30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.3	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.3
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良		30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	19.3	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良		30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.2
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.5
K55-5-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.5
K55-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良		30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	53.7	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.4
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.5	27.0	1.0	26.3	67.0	2.5	66.6
K70-10-10	良		18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.1	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良		30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.9	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	66.3
K80-4-4L	良		30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良		30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.6	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.7
K80-6-6L	良		30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良		20.0	1.0	19.8	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.7	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.9	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.7
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.4	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	77.0
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.7	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.2	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.4
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	16.1	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.2	83.0	2.5	83.8
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.4	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	75.9
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	27.0	88.0	2.5	88.4
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	84.9
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.6
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	85.9
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.8	60.0	2.5	60.0	27.0	1.0	26.5	93.0	3.0	92.8
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.8	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.6	90.0	3.0	90.2
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.5
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	69.4	25.0	1.0	24.5	90.0	3.0	89.1
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.5
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.2
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	89.7
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.3	30.0	1.0	29.9	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.3	25.0	1.0	24.6	96.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.8	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.1	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.5
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.3	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.5	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	43.5	65.0	2.5	64.9	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	108.4
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.9	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	105.4
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	29.9	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	82.0	2.5	81.2	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.5
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.1	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.2	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.8
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.5	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	115.2
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	94.7	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.4
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	95.4	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	74.7	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	122.0
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.2	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	118.5
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.5
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.9
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	104.9	25.0	1.0	24.3	125.0	3.0	124.5
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	106.3	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	121.2
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.5	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.1
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	113.6	30.0	1.0	29.3	130.0	3.0	129.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	124.3	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	140.2
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	144.3
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.1	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.0
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	123.8	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	143.6